



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Informação sobre o Produto

Deltron ADITIVOS



D818 Deltron Acelerador
D886 Deltron Prolongador da Vida da Mistura
D885 Deltron Acelerador Prolongador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **D818 Acelerador** é um aditivo que acelera a reacção da tinta com o seu catalisador. Adiciona-se à mistura pronta a usar antes da sua aplicação.

O **D886 Prolongador da Vida da Mistura** é um aditivo que prolonga a vida da mistura dos produtos 2k, permitindo que o produto pronto a usar mantenha a viscosidade de pintura por mais tempo. O D886 não tem qualquer efeito na aplicação ou tempo de secagem

O **D885 Acelerador Prolongador** é uma combinação de acelerador e prolongador da vida da mistura. Com o D885, a secagem dos acabamentos é mais rápida a vida da mistura mais prolongada.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Ver Ficha Técnica individual.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

D818 Deltron Acelerador



*Proporção da
Mistura:*

D818 Acelerador pode ser adicionado ao produto pronto a usar na proporção de:

(A) Produto pronto a usar	1l
(B) D818	12ml, 10g (ou 2 tampas)

D818 Acelerador pode ser utilizado para criar um diluente acelerador acrescentando:

(A) Diluente Deltron *	5l
(B) D818	250 ml

* D808 ou D807

Este 'diluente acelerado' é identificado com a etiqueta laranja fornecida com D818 e deve ser utilizado como D808 ou D807 consoante a proporção de mistura do produto

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

D886 Deltron Prolongador da Vida da Mistura D885 Deltron Acelerador Prolongador



Proporção da mistura:

D886 Prolongador da Vida da Mistura e D885 Acelerador Prolongador são fornecidos numa garrafa de plástico de 1l cheia até 250 ml, devendo ser diluídos com diluente Deltron da seguinte forma:

(A) D886/D885	250ml
(B) Diluente Deltron	Até 1l

- Abrir uma nova embalagem de D886.
- Juntar diluente Deltron (D808, D807, D812, D869) até o nível ficar 3cm abaixo da borda.
- Fechar a embalagem e misturar o conteúdo agitando o frasco.
- Utilizar o 'diluente especial' obtido como diluente normal consoante a proporção de mistura do produto.

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES



Não utilizar D818, D885 com primários ou aparelhos 2K Deltron.

Não utilizar D818, D885, D886 com Deltron BC.

Uma quantidade excessiva de Acelerador D818 pode reduzir o nível de brilho da película de tinta seca.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Depois da aplicação, limpar cuidadosamente com diluente ou produto de limpeza.



SAÚDE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional de veículos automóveis, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados.

A informação constante desta Ficha Técnica baseia-se no conhecimento técnico e científico actual, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre saúde e segurança, consultar a folha de dados de material de segurança, também disponível em: http://www.ppg.com/PPG_MSDS.

Departamento de Apoio ao Cliente
PPG Ibérica, Sales & Services S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda. La Ferrería s/n.
Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 611 000
Fax: 935 751 697

