

Informação sobre o Produto



DELFLLEET F3119

PRODUTO


Delfleet Agente de Matificação UHS

F3119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Agente de Matificação UHS Delfleet F3119 foi concebido para reduzir o brilho do Delfleet UHS, proporcionando acabamentos excepcionalmente mates.

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS

| | | |
|--|--|---|
|   | <p>Preparar o substrato da seguinte maneira:</p> <p>Os acabamentos originais e de alta qualidade têm de ser desengordurados, limpos e lixados a seco com P320-P360 (P600 húmido) antes da aplicação do esmalte.</p> <p>É necessário aplicar uma demão de primário Delfleet adequado sobre aço, alumínio, plástico reforçado com fibra de vidro e aço galvanizado de modo a garantir uma correcta aderência intercadas e protecção do substrato.</p> <p>Não utilizar F3113 sobre -: Acabamentos Termoplásticos Acrílicos Acabamentos Sintéticos</p> <p>Ao utilizar sobre primários aquosos, certificar-se de que os mesmos estão completamente curados antes de aplicar o esmalte.</p> | <p>LIMPEZA</p> <p>O substrato a pintar deverá estar seco, limpo, sem corrosão e sem agentes desmoldantes.</p> <p>Desengordurar convenientemente antes de pintar com um Agente de Limpeza D845 & Secante Alcoólico D837 (ou Agente de Limpeza D842 com baixo teor em COV)</p> |
|--|--|---|



GUIA DE APLICAÇÃO

O Brilho do Delfleet UHS pode ser reduzido adicionando Agente Matificante UHS F3119 segundo as seguintes taxas:

| Acabamento | Subcapa Esmalte UHS F3113 | Agente Matificante UHS F3119 | Endurecedor | Diluyente |
|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Semibrilho | 3.5 | 3 | 1 | 0.5 |
| Casca de Ovo | 6.5 | 6.5 | 2 | 1 |
| Mate | 3 | 3,5 | 1 | 0.5 |

A redução dos níveis de brilho varia consoante os pigmentos, os substratos, as condições de aplicação/secagem e a espessura da película.
Antes de usar, é aconselhável aplicar num painel de teste e ajustar o nível de F3119, se necessário.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente de limpeza ou diluyente.

O limite da UE para este produto (categoria do produto: IIB.c) pronto a usar é de 840g/l de COV.
O valor limite de COV para este produto pronto a usar é de 840 g/l. Dependendo do modo de utilização escolhido, o teor em COV real deste produto pronto a usar pode ser inferior ao especificado na Directiva da UE.

SAÚDE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científicos actuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em:

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

**Para mais informação, contactar:
PPG**

**PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19.2
08191 Rubi (Barcelona)
Espanña
Tel: +34 93 565 07 98**

