

Informação sobre o Produto

DELFLEET F382 – F383

PRODUTO

Aditivo Granulado Delfleet F382
Aditivo Texturado Delfleet F383
Corante Delfleet 350
Corante Delfleet 280

Cor Mate Delfleet PU
Corante Delfleet QD
Diluyente Delfleet F372

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Os Aditivos Granulados e Texturados Delfleet dão resposta à necessidade de produtos que cubram ligeiros defeitos do substrato, possuindo igualmente propriedades antidescascamento e antiderrapantes. Devem ser apenas utilizados com um sistema de pulverização convencional.



O Aditivo Granulado Delfleet destina-se especificamente a utilização sobre plástico e interiores de furgões e camionetas.

SELECÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS

	Relativamente à preparação, consultar a respectiva ficha técnica do esmalte.
--	--

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

	CONVENCIONAL	
	1. Misturar o esmalte escolhido com o endurecedor adequado (para informações pormenorizadas, consultar a ficha técnica do esmalte).	
	2. Utilizar a mistura activada da seguinte maneira:	
	ADITIVO GRANULADO F382	ADITIVO TEXTURADO F383
	280 / 350 F382	esmalte: F383
	5 vols 1 vol	3 vols 1 vol
	ou:	
	PU Matt / QD: F382	
	4 vols 1 vol	

Duração da mistura a 20°C - :	Consultar a respectiva ficha técnica do esmalte			
	Diluição	ADITIVO GRANULADO F382	ADITIVO TEXTURADO F383	
		CONVENCIONAL	CONVENCIONAL 1º Passo	CONVENCIONAL 2º Passo
		Cores Misturadas / Aditivo: Não requer diluição	Cores Misturadas / Aditivo 3 vols F372 1 vol	Cores Misturadas / Aditivo: Não requer diluição
	Graduação da pistola: Pressão de aplicação:	1,7 - 1,9 mm 3,5 - 4,5 bar	1,5 - 1,7 mm	2,5 mm 1 - 1,5 bar
	Número de demãos:	1 rápida, 2 normais	2 normais	2 - 3
	Tempo de evaporação a 20°C:	30 minutos	30 minutos	30 minutos

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES

A aparência final do acabamento pode ser adaptada às necessidades, consoante a pressão utilizada e o número de demãos aplicadas.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente ou com diluente.

Este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ao abrigo do DL 242/2001

SAÚDE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científicos actuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em:

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

**Para mais informação, contactar:
PPG**

**PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona) España Tel: +34 93 565 03 25**



Estes produtos destinam-se apenas a utilização profissional.

RLD70
Página 2