

Informação sobre o Produto

DELFLEET F385

PRODUTO



Agente Matificante Delfleet para Esmalte 1K F385
Delfleet QD ou outro Esmalte 1K Delfleet


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Agente Matificante Delfleet para Esmalte 1K F385 foi especificamente concebido para reduzir o brilho de todos os esmaltes de 1 componente como o Delfleet QD.

É fácil obter o acabamento mate normal.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

	Taxa de mistura:	SEMI-MATE (30% DE BRILHO) Delfleet QD* 4 vols F385 1 vol Diluyente F372 1 vol * Podem ser utilizados outros esmaltes 1K Delfleet nas mesmas proporções, a fim de obter um acabamento com 30% de brilho. Reduzindo progressivamente a quantidade de F385, aumenta-se o nível de brilho.
	Agitação:	A mistura de tinta deve ser mexida ou agitada imediatamente após a preparação. Para volumes superiores a 3 litros, não basta mexer, sendo necessário usar um agitador mecânico.
	Viscosidade da aplicação a 20°C: Graduação da pistola:	16 - 18 segs DIN4 1,4 - 1,6 mm

	Pressão da aplicação: Número de demãos:	3,5 - 4,5 bar 2 - 3 demãos
	Tempo de secagem a 20°C: Entre demãos	10 - 15 minutos
	Tempo de secagem:	Consultar a respectiva Ficha Técnica do Esmalte

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES

O Delfleet Agente Matificante para Esmalte 1K F385 pode ser igualmente usado com o Verniz 2K F390.

Proporção de mistura: 1 vol de Verniz + 1 vol F385 + 0,5 vol de Endurecedor F361 + 0,5 vol de Diluente F372

A aplicação com o Verniz 2K exige maior destreza profissional, sendo aconselhável efectuar um teste de pré-aplicação.

A resistência dos esmaltes fica reduzida com a aplicação de agentes matificantes.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Após a utilização, limpar cuidadosamente todo o equipamento com solvente ou com diluente.

Este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ao abrigo do DL 242/2001

SAÚDE E SEGURANÇA

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante da Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científicos actuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança, também disponível em:

<http://www.ppg.com/PPG MSDS>

**Para mais informação, contactar:
PPG**

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
Espania
Tel: +34 93 565 07 98

