

Informação Produto



SPP2000 Potenciador Rendimento Pintura

PRODUTOS

Aditivo Potenciador Rendimento Pintura	SPP2000
Resina Delfleet UHS	F3113
Delfleet UHS Verniz	F3460

DESCRIÇÃO PRODUTO

SPP2000 – Potenciador Rendimento Pintura é um aditivo para uso com os Acabamentos UHS de Delfleet F3113. Foi desenvolvido para dar uma maior repelência à água, através da variação da tensão superficial.

GUIA MISTURA PRODUTO

- 1) O acabamento e o catalisador devem estar totalmente misturados antes de acrescentar o aditivo SPP2000. Acrescentar cerca de 10% em peso para Resina Delfleet UHS F3113 e 6% para Verniz F3460 e misturar minuciosamente para assegurar uma mistura completamente homogénea.
- 2) Depois acrescentar o diluente para obter a correcta viscosidade de aplicação tal como indica a ficha técnica do acabamento Delfleet UHS F3113.
- 3) Alternativamente também se pode acrescentar o aditivo SPP2000 á mistura completa de acabamento F3113, catalisador e diluente, mexendo minuciosamente para que a mistura esteja completamente homogénea.
- 4) Todos os acabamentos que contenham o aditivo SPP2000 podem ser aplicados usando um dos 2 seguintes métodos de aplicação:
 - 1 demão de aplicação – usando SPP200 na mistura
 - 2 demãos de aplicação - usando SPP200 unicamente na 2ª demão



GUIA APLICAÇÃO PRODUTO

Aplicação 1 demão: Misturar o acabamento cuidadosamente como se indica anteriormente, assegurando que a viscosidade é a correcta, e aplicar

Aplicação 2 demãos: Misturar o acabamento como normalmente, sem o aditivo SPP2000, e aplicar a primeira demão. Permitir o tempo de evaporação entre demãos indicado na ficha técnica do acabamento Delfleet UHS F3113. Misture o acabamento com SPP2000 como indicado anteriormente e aplique a segunda demão.

GUIA REPINTADO

Quando repintar uma pintura que contenha SPP2000, é necessário lixar a película de acabamento a fundo, para eliminar ao menos 10 micras da película de acabamento antes da repintura. Recomenda-se o uso de uma imprimação húmida / húmida antes da repintura.

RENDIMENTO E LIMITAÇÕES

APLICAÇÃO DE VINIL EM ACABAMENTOS QUE CONTÊM SPP2000

Tenha em conta que a aplicação de vinil é difícil neste tipo de superfícies. Aplicação de vinil / autocolantes convencionais não deve efectuar-se em cima dos revestimentos que contêm SPP2000.

Os únicos vinil/autocolantes recomendados sobre estes acabamentos são: - **3M Scotch SC85***

Não aplicar vinil/autocolantes até 3 dias depois da aplicação do acabamento.

APLICAÇÃO DE SELADORES EM ACABAMENTOS QUE CONTÊM SPP2000

Es difícil conseguir que os seladores adiram á películas finais que contêm SPP2000. As colas / seladores recomendados são: -

Sikaflex, 221, 265, 515, 554-B, 254-B, o 553-2K.

SEGURANÇA E HIGIENE

Estos productos são para uso exclusivo de pintura profissional de veículos automóveis, e não devem utilizar-se para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante desta TDS baseia-se no conhecimento técnico e científico actual, e é da responsabilidade do utilizador tomar todas precauções para se certificar que o produto se ajusta ao fim desejado. Para informação sobre Segurança e Higiene consultar a Ficha de Segurança, também disponível em: <http://www.ppg.com/PPG MSDS>

Para mais informação, contacte com: PPG

PPG Ibérica Sales & Services
Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km. 19,2 -
08191 Rubi - (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 07 98



Estos productos son sólo para uso profesional.
RLD246V
Pág. 2

