

## Informação sobre o produto



DELFLLEET A689

### PRODUTO

Estabilizador A689 Delfleet

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Alguns produtos 2K Delfleet têm uma vida útil curta quando utilizados a altas temperaturas. O estabilizador A689 foi concebido para ajudar a ultrapassar este problema. O uso de um estabilizador permite duplicar sensivelmente a vida útil indicada nas folhas de dados.

### PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

Com esmaltes 280, 350 e UHS Delfleet – o A689 deve ser adicionado na proporção de 30g por litro de esmalte misturado. Esta proporção pode também ser utilizada com esmaltes de médios e altos sólidos Delfleet, ou primários de uretano 2K Delfleet.

Com Diluentes UHS Delfleet – o estabilizador é integrado nos diluentes F3305/7/8, pelo que quando estes são utilizados, não é recomendável a adição de A689.

### SAÚDE E SEGURANÇA

**Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional**, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante desta Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científicos actuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Saúde e Segurança, consultar a Ficha de Segurança do produto, também disponível em: [http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

28

**Para más información,  
póngase en contacto con:  
PPG**

PPG Ibérica Sales & Services  
Refinish  
Ctra. Gracia-Manresa Km.19, 2  
08191 Rubi (Barcelona)  
Espanña  
Tel: +34 93 565 07 98

