



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Março de 2008

Informação do produto

Primários 1K em AEROSSOL

D8416 (G1), D8424 Cinzento (G6) e D8426 Cinzento escuro (G7)

Descrição do Produto

Os primários 1K em Aerossol foram concebidos e formulados para tratar as pequenas áreas de metal que aparecem nos retoques parciais. Podem ser repintados diretamente com acabamentos PPG Refinish.

SUBSTRATO

Substratos

Aço
Aço Galvanizado
Pintura Original
GRP (Fibra de vidro)
Betumes de Poliéster
Pinturas Antigas em bom estado *

*Nota: Não é recomendável a aplicação sobre acabamentos ou substratos TPA. Os acabamentos sintéticos antigos devem estar completamente endurecidos.



Lixagem manual com papel, húmida e a seco

Caso se aplique sob um aparelho 2K

P280 – P320 (GRP P400)

Caso se aplique directamente sob o acabamento

P800

Lixagem mecânica a seco P220 – P280

P360


Antes e após a operação de lixagem, deve desengordurar-se completamente o substrato. Utilizar um produto apropriado indicado pela PPG. Para seleção e normas de utilização, consultar a ficha técnica **RLD63V Agente de Limpeza Deltron**.



GUIA DE APLICAÇÃO



Agitar a embalagem para misturar corretamente o conteúdo (aprox. 2 minutos), até se ouvirem as esferas de mistura.



Mistura – Pronta a usar



Distancia de pulverização - 15 - 20 cm.

Aplicar duas demãos simples para obter uma espessura mínima da película de aproximadamente 25 µm.

Observar um tempo de secagem de 3 a 5 minutos entre demãos

A 20° C – É possível repintar decorridos 10 - 15 minutos (em função da espessura da película).

Normalmente, os primários D8421, D8424 ou D8426 não exigem lixagem e devem ser repintados diretamente com acabamentos GRS ou Envirobase HP.

No entanto, caso se pretenda uma espessura adicional da película, os D8416, D8421, D8424 e D8426 podem ser repintados com qualquer aparelho 2K compatível da PPG.

INFORMAÇÃO SOBRE COV

O limite máximo estipulado pela UE para este produto (categoria: IIB.e) pronto a usar é de 840g/litro de VOC. O teor deste produto pronto a usar é no máximo de 840g/litro.

SEGURIDAD E HIGIENE

Estes produtos destinam-se apenas à pintura profissional de veículos automóveis, não estando indicados para outros fins diferentes dos especificados. A informação constante desta Ficha Técnica baseia-se nos conhecimentos técnicos e científico atuais, sendo o utilizador responsável por tomar todas as medidas necessárias para assegurar a adequação do produto ao fim pretendido. Para informação sobre Segurança e Higiene, consultar a Ficha de Segurança disponível em:

www.ppgrefinish.com

Departamento de Apoio ao Cliente
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
Espanña
Tel : +34 93 565 03 25



DELTRON® and ENVIROBASE® are registered marks of PPG Industries Ohio, Inc.
Copyright © 2014 PPG Industries Ohio, Inc.
All rights reserved. Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc..

