



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

Март 2012

«DELFLIET BC» F3140 СИСТЕМА ЭМАЛЕЙ

Базовое цветное покрытие Delfleet BC Медленный разбавитель Delfleet	F3140 F371	1 / 3,5 литра 5 / 25 литров
Стандартный разбавитель Delfleet	F372 F373	5/25 литров
Быстрый разбавитель Delfleet		5 литров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Delfleet BC – базовое цветное покрытие с широким спектром компонентов, позволяющих воспроизвести как покрытия однородных цветов, так и различные покрытия с эффектами «металлик».

ПРИМЕНЕНИЕ

Delfleet BC – позволяет нанести сложные комбинации из нескольких цветов за короткое время. Данный продукт входит в систему «База-Лак» и специально разработан для коммерческого транспорта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Delfleet BC может быть нанесен на грунты PPG Delfleet в версиях «мокрым по мокрому», а так же шлифуемые грунты и предыдущие лакокрасочные покрытия.

Перед окраской поверхность необходимо шлифовать P800 (по-мокрому), или P360 сухое механическое шлифование.



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

Используйте липкие салфетки для удаления пыли.



Не наносить Delfleet BC на следующие подложки: Акриловые термопластичные покрытия
Синтетические покрытия, если оно не высохло и не обработано абразивом
Кислотные грунты
На металл, алюминий, пластики без рекомендованного грунта

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



По объему:

Delfleet BC 1 часть Delfleet
F37* 1 часть

По весу:
(100 гр. основы)

Delfleet F371 92.7 гр.

Delfleet F372 88.1 гр.

Delfleet F373 87.2 гр.

ВЫБОР РАЗБАВИТЕЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУРА

РАЗБАВИТЕЛЬ

Ниже 18°C	F373
18°C - 25°C	F372
Выше 25°C	F371

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C	Не ограничено	
	РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО DIN 4 ПРИ 20°C	14 – 17 секунд	
	КРАСКОРАПЫЛИТЕЛЬ	HVLP	Под давлением
	Сопло	1.3-1.4 мм	0.85-1.1 мм
	Рабочее давление	Смотрите рекомендации производителя окрасочного оборудования	Смотрите рекомендации производителя окрасочного оборудования
	НАНЕСЕНИЕ	2-3 слоя	
	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	15– 25 мкм	
	МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА ПРИ 20°C	10 минут	
	ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 20°C	Минимум	20 мин.
		Перед маскировкой	40 мин
		Максимум	48 часов

Теоретический расход готовой смеси 14-17 м²/л при указанной толщине слоя

	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУШКЕ	Delfleet BC следует перекрыть соответствующим лаком Delfleet максимум в течении 48 часов. Если прошло более 48 часов, необходимо нанести еще один слой Delfleet BC перед нанесением лака.	
	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА	Не рекомендуется	
	Большинство цветов базового покрытия Delfleet BC обладает высокой укрывистостью, но при соответствующем тонировании грунта она достигается меньшим количеством слоев.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

На данное покрытие всегда необходимо наносить лак.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После использования все оборудование основательно промыть растворителем или разбавителем

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, поэтому неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS