



GLOBAL REFINISH SYSTEM



Сентябрь 2010

1К АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА V.B.A. PUTTY A242

Шпатлевка V.B.A. PUTTY A 242 200 гр.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

V.B.A. Putty A242 – является легкой однокомпонентной акриловой шпатлевкой, применяемой для быстрого ремонта небольших царапин. Шпатлевка V.B.A. Putty может наноситься на старые покрытия и грунты.

A 242 незаменима в случае обнаружения мелкого дефекта «в последний момент».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

| | ТИП ПОВЕРХНОСТИ | ОБЕЗЖИРИТЬ | ШЛИФОВАТЬ |
|--|----------------------------|------------|-----------|
| | Полиэфирные шпатлевки PPG. | D837 | P240-320 |
| | О.Е.М.покрытия. | | P320-360 |
| | Стеклопластик. | | P360 |

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| | % ОТВЕРДИТЕЛЯ | Продукт готов к применению |
| | ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C | Смотри срок годности на упаковке |
| | СУШКА ПРИ: 20°C IR-средние волны | 10 – 20 минут 4 – 8 минут |
| | СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ | P220, P320, P400 |
| | ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ | Любой грунт наполнитель, отделочные эмали DG, BC Deltron |

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.b) максимальное содержание VOC в готовой смеси 250 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 250 гр./л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация изложенная в этом техническом описании основана на имеющихся у нас, и научных и технических знаниях. по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS