



AUTO REFINISH

Informácie o výrobku

HARLEQUIN

Základné krycie laky s multiflopom:

DH987 Modrozelená až purpurová
DH988 Sreborná až zelená
DH989 Zelená až purpurová
DH990 Modrá až červená
DH991 Fialová až zlatá
DH993 Purpurová až oranžová
DH994 Zlatá až strieborná

POPIS VÝROBKU

Základný krycí lak Harlequin obsahuje unikátne viacvrstvové pigmentové vločky, ktoré poskytujú laku schopnosť meniť farbu pri pohľadu z rôznych uhlov. Každá farba ukazuje širokú radu odtieňov podľa uhlu pohľadu a uhlu dopadajúceho svetla. Označenie štandardných pigmentov (viď vyššie) odráža farbu videnú pri cca 90° a 45°. Tieto farby sú celkom kompatibilné s produktmi PPG Global Refinish Systém a možno ich použiť ako základný krycí lak GRS.

PRÍPRAVA PODKLADU



Podklad

2K základy PPG

Originálne 2K laky v dobrom stave

TPA laky



Povrch by mal mať jednotný vzhľad a farbu (napr. bez plôch základu atď.).

Pred a po brúsení musí byť povrch dôkladne vyčistený vhodným čističom PPG. Viď technický list: [PDS_PPG_Čističe](#). Pre odstránenie prachu použite antistatickú utierku.

Príprava


P800-P1000 (za mokra) alebo šedý scotch brite s matovacím gelom/ P400 - P500 (za sucha)

P800-P1000 (za mokra) alebo šedý scotch brite s matovacím gelom/ P400 - P500 (za sucha)

Izolujte (napr. D834)

PRÍPRAVA VÝROBKU

Pred použitím nádobku dobre pretrepte




Štandardný pomer:

Mix farby 1 diel
Riedidlo* 1 diel

Pomer pre 3-vrstvové farby – farby Harlequin pri zmiešaní s pigmentom D941 možno použiť ako perleťový lak pre trojvrstvové farby. Tu je možné ako podkladovú farbu použiť bielu alebo čiernu. To vám umožní dosiahnutiu lepšej transparentnosti farieb Harlequin. D941 je možné použiť v akomkoľvek množstve podľa zamýšľaného efektu.

V podkladovom laku i perleťovom laku s pigmentmi Harlequin by malo byť použité tužidlo D841 v pomere 10 % (podľa objemu) na 100% namiešanej farby ku striekaniu.

* Podľa teploty vyberte vhodné riedidlo. Viď technický list [PDS_PPG_Deltron BC](#).



Doba spracovateľnosti:


Štandardný pomer: neobmedzene, pred použitím nádobku dobre pretrepte.

Pomer pre 3-vrstvové farby: s tužidlom D841 doba spracovateľnosti nepresahuje 1 hodinu.

APLIKÁCIE A ODVETRANIE



Tryska: 1,3-1,4 mm
Tlak: Podľa doporučenia výrobcu striekacej pištole
Počet vrstiev: 2-3 (podľa krycej schopnosti)
Hrúbka vrstvy: ~25 µm
Pri použití ako trojvrstvová farba aplikujte počet vrstiev vhodný pre zamýšľaný efekt.



Odvetrание medzi vrstvami: Matný vzhľad
Odvetrание pred aplikáciou číreho laku: Matný vzhľad, maximálne 24 hodín



Číry lak: Akýkoľvek číry lak PPG GRS

OSOBITNÉ POKYNY




- Koloristické nástroje obsahujú niektoré **receptúry Harlequin**. Sú umiestnené v skupine **PPG Essence** a ich kódy začínajú s „HE“ (napr. HE98-9921 Evening Sky MIC 2-CT). Tieto receptúry sú mixy niektorých pigmentov Harlequin a základných lakov Deltron BC.
- Farebné vzorky týchto receptúr a vzorky čistých pigmentov sú zobrazené v samostatnej zložke.
- Najsilnejšieho efektu možno dosiahnuť pokiaľ nanesiete čistý pigment Harlequin ako samostatnú farbu. Mix s pigmentmi Deltron BC zníži síce cenu, ale tiež samotný efekt.
- Výrobcovia automobilov tiež používajú farby Harlequin ako originálne laky OEM.

ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA

Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa PPG.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ



Vid' bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.

Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojržížna 5 • 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15
jlmarketing@jl.sk • www.jl.sk