



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM




Informácie o výrobku

Deltron Anti-Silikon D899

POPIS VÝROBKU

D899 je doplnkový výrobok. Jeho účelom je pomoc pri odstraňovaní defektu 'rybích očí' z vrchného laku. Tato vada vzniká kvôli prítomnosti mastnoty a silikónov vo vedení stlačeného vzduchu.

Pokiaľ vo vašej lakovni vznikne problém s efektom 'rybie oči', najskôr zistíte všetky možné príčiny. V prípade potreby použijete D899.



PRÍPRAVA PODKLADU

Pridajte 15 ml D899 na 1 liter namiešaného 2K vrchného laku Deltron.




OSOBITNÉ POKYNY

- D899 nepoužívajte pre základy a vrchné laky Deltron BC a Envirobase.
- Nadmerné množstvo D899 môže spôsobiť prepádanie laku.

ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA

Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa PPG.



ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Vid' bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.

Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojrížna 5 • 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15
jlmarketing@jl.sk • www.jl.sk