



AUTO REFINISH

Informácie o výrobku

1K ZÁKLAD V SPREJI

D8421

POPIS VÝROBKU

D8421 1K základ v spreji je určený pre opravy prebrúsených miest na holý kov a malé bodové opravy. Môže byť priamo prelakovaný so systémom vrchných lakov GRS.



PODKLAD

Holá oceľ
Galvanizovaná oceľ
Originálne laky
GRP (Sklenené vlákna)
Polyesterové tmely
Staré laky v dobrom stave

Pre najlepšie výsledky je dôležitá dobrá príprava;

Poznámka: Nedoporučujeme používať na termoplastické laky alebo povrchy. Staré syntetické laky musia byť úplne vytvrdené.

	Pri aplikácii 2K základu	Pri aplikácii vrchného laku priamo
Ručne	P280-P320 (GRP P400) (za sucha)	P800 (za mokra)
Strojne	P220-P280 (za sucha)	P360 (za sucha)




VÝBER ČISTIČA

Vid' technický list: [PDS_PPG_Čističe](#)

APLIKÁCIA



Spreje nepotrebujú miešanie. Len pretrepte nádobku, pokiaľ nepočujete miešanie guľičky. Potom ešte pretrepte 2 minúty.



Miešanie: Výrobok je pripravený k okamžitému použitiu.

Vzdialenosť striekania: 15-20 cm.

Naneste 2 jednotlivé vrstvy s maximálnou hrúbkou vrstvy cca 25 mikrónov.

Nechajte odvetrať 3-5 minút medzi vrstvami.

Pri 20°C prelakovateľný po 10-15 minútach (podľa hrúbky vrstvy).

D8421 obvyčajne nevyžaduje matovanie a môže byť priamo prelakovaný vrchnými lakmi GRS alebo Envirobase.

Pokiaľ je potrebná ďalšia vrstva, je možné D8421 prelakovať s 2K základom PPG.

LIKVIDÁCIA

Pokiaľ už v plechovke nie je žiadny produkt, obráťte ju dnom hore, stlačte trysku a vyprázdňte hnací plyn. Prázdnu plechovku vhodte do špeciálne označeného kovového kontajneru. S týmto odpadom by malo byť nakladané ako s nebezpečným odpadom.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ



Viď bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.

Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojřížna 5 • 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15
jlmarketing@jl.sk • www.jl.sk