



AUTO REFINISH

GLOBAL  
REFINISH  
SYSTEM



# Informácie o výrobku

## DELTRON pomocné produkty

*D818 akcelerátor*

*D885 predĺženie doby spracovateľnosti a skrátenie doby schnutia*

*D886 predĺženie doby spracovateľnosti*

### POPIS VÝROBKU

**D818** je prísada skracujúca čas reakcie medzi namiešaným lakom a tužidlom. Pridáva sa pred aplikáciou do zmesi ku striekaniu. Mala by byť použitá pri nižších teplotách alebo pre malé opravy.

**D885** je prísada zaisťujúca kratšiu dobu schnutia a predĺženia doby spracovateľnosti mixu. Farba bude na opravovanej ploche schnúť rýchlejšie, ale viskozita umožní pracovať s ňou pri dlhšej dobe.

**D886** je prísada predlžujúca dobu spracovateľnosti namiešaných 2K mixov, pri zachovaní ich nominálnej viskozity a umožňuje s nimi pracovať dlhšie. D886 nemá vplyv na chovanie laku pri aplikácii alebo na ich dobu schnutia.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Vid' technické listy príslušných produktov.


Podklad, ktorý bude lakovaný dôkladne odmastite doporučeným čističom PPG; vid' technický list: [PDS\\_PPG\\_Čističe](#).

### PRÍPRAVA VÝROBKU

#### D818\*

Pomer miešania:

D818 akcelerátor je možné pridať do hotového mixu v tomto pomere:



(A) Zmes k striekaniu

1 liter

(B) D818

12 ml alebo 10 g alebo 2 odmerky

\*Ďalšie informácie môžete nájsť v technických listoch príslušných produktov.

## PRÍPRAVA VÝROBKU

### D885/D886

Pomer miešania:

D885- predĺženie doby spracovateľnosti a skrátenie doby schnutia D886- predĺženie doby spracovateľnosti. Sú dodávané v 1 litrových plastových nádobách obsahujúcich 250 ml produktu. Všetky produkty sa miešajú v týchto nádobách s riedidlom Deltron v pomere:



(A) D885/D886	250 ml
(B) Deltron riedidlo**	do 1 litra

- Otvorte novú nádobu D885/ D886
- Pridajte riedidlo Deltron (D807, D808, D812 alebo D869). Množstvo zmesi by malo končiť 3 cm pod značkou viditeľnou v nádobke.
- Nádobku pevne uzavrite a dobre pretrepte pre premiešanie produktu.
- Zmes používajte ako normálne riedidlo. Dodržujte pomery miešania vhodné pre dané produkty.



## OSOBITNÉ POKYNY

- D818 a D885 nepoužívajte so základmi Deltron.
- D818, D885 a D886 nepoužívajte s lakmi Deltron BC alebo Envirobase.
- D818 nepoužívajte s čírym lakom D893.
- Nadmerné množstvo D818 môže spôsobiť stratu lesku.

## ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA

Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa PPG.



## ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Vid' bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

### Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.

Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
05-816 Warszawa-Michałowice  
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10  
Fax: (+48 22) 753 03 13  
<http://www.ppgrefinish.com>

### DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojržna 5 • 821 07 Bratislava  
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15  
[jlmarketing@jl.sk](mailto:jlmarketing@jl.sk) • [www.jl.sk](http://www.jl.sk)