



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Informácie o výrobku

Vysoko plniaci 2K plnič D8046

POPIS VÝROBKU

D8046 je univerzálny 2K plnič s vysokou schopnosťou plnenia. Vhodný na použitie pod všetky PPG krycie laky radu Deltron DG/UHS, Deltron BC a Envirobase.

Tento produkt sa môže nanášať na vhodne pripravené polyesterové tmely ako aj vyzreté originálne laky alebo príľnavostné základy. D8046 môže byť sušený na vzduchu alebo konvenčným sušením v kabíne a tiež IR sušičom.

PRÍPRAVA PODKLADU

PODKLAD



Holá oceľ
Galvanizovaná oceľ
Pozink
Hliník a zliatiny
Elektrolak

Originálne laky

Polyesterové tmely



Pred a po každom brúsení musí byť povrch dôkladne vyčistený vhodným čističom PPG. Vid' technický list: [PDS_PPG_Čističe](#).

PŘÍPRAVA

Predom základovať (Nap.: D831, D834)

Predom základovať (Nap.: D831, D834)

Predom základovať (Nap.: D831, D834)

Predom základovať (Nap.: D831, D834)


P360 (za sucha) alebo červený scotch brite s odmasťovačom D837

P360 (za sucha) alebo červený scotch brite s odmasťovačom D837

P320 (za sucha)

P240 (za sucha, pre silnovrstvový plnič)

PRÍPRAVA VÝROBKU



Pomer miešania:

Silnovrstvový plnič

D8046 6 dielov
MS tužidlo 1 diel
Riedidlo 1 diel

Konvenčný plnič

D8046 6 dielov
MS tužidlo 1 diel
Riedidlo 2 diely

Výber tužidla a riedidla:

Teplota


<18°C
18-25°C

MS tužidlo

D864
D803

Riedidlo

D808
D807/ D866




Spracovateľnosť pri 20°C

Silnovrstvový plnič

90-120 minút

Konvenčný plnič

4-5 hodiny



Viskozita DIN 4 pri 20°C

30-40 sekúnd

18-22 sekúnd

APLIKÁCIA, ODVETRANIE A SUŠENIE



Tryska

Tlak

Počet vrstiev

Silnovrstvový plnič

2,0-2,2 mm


Podľa doporučeného výrobcu striekacej pištole

3

Konvenčný plnič

1,8-2,0 mm

2-3



Odvetranie pri 20°C:

- Medzi nástrekmi

10 minút

10 minút

- Pred sušením v peci

10 minút

10 minút

Doba schnutia:



- Prachuvzdorné pri 20°C

15 minút

10 minút

- Celkom suché pri 20°C

Cez noc

5 hodín

- Celkom suché pri 60°C*

30 minút

30 minút



- Celkom suché s IR krátko

10 minút

10 minút

- Celkom suché s IR

15 minút

15 minút



stredné

* Doby schnutia sú stanovené pre vyššie uvedené teploty kovu. V procese sušenia je potrebný určitý čas navyše pre dosiahnutie doporučenej teploty dielu.

VLASTNOSTI NÁSTREKU

Silnovrstvový plnič

Hrúbka suchej vrstvy

200-270 µm

Konvenčný plnič

100-150 µm

BRÚSENIE A PRELAKOVANIE




Brúsenie: (pre optimálnu priľnavosť)

- za mokra

P800-1000+ šedý scotch brite s matovacím gelom

- za sucha

P400-500



Ďalší produkt:

Deltron DG, Deltron BC, Deltron UHS, Envirobase


OSOBITNÉ POKYNY



D8046 nepoužívajte pri vlhkosti vyššej ako 80%.

ČISTENIE STRIEKACIEHO VYBAVENIA

Po použití vyčistite striekaciu pištoľ a ďalšie vybavenie pomocou riedidla Deltron alebo vhodného čističa PPG.



ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Viď bezpečnostné listy a etikety výrobku. Používajte doporučené bezpečnostné pomôcky.

Len na profesionálne použitie!

Tento výrobok je určený len na profesionálne používanie. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Každý, kto bez technickej konzultácie použije tento výrobok na iný účel ako je uvedené v technickom liste, koná tak na vlastné riziko a výrobca nezodpovedá ani za kvalitu výsledku, ani za prípadné vzniknuté materiálne škody (s výnimkou usmrtenia, alebo zranenia osôb, spadajúceho do zodpovednosti výrobcu).

Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy údajov v technickom liste, ktoré odrážajú nové skúsenosti a poznatky v stave vývoja výrobkov.

Čas schnutia predstavuje priemerný čas pri teplote 20°C. tento čas môže byť ovplyvnený hrúbkou filmu, vlhkosťou vzduchu a teplotou okolia.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>

DOVOZCA DO SR:

JL Spol. s.r.o. • Dvojřížna 5 • 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 41 05 • Fax: + 421 2 40 20 41 15
jlmarketing@jl.sk • www.jl.sk