

Produktinformation

DELFLLEET F3140

PRODUKT



Delfleet bindemedel för baslack	F3140
Delfleet medelsnabb förtunning	F372
Delfleet snabb förtunning	F373

PRODUKTBESKRIVNING

Delfleet F3140 är en snabbtorkande baslack som möjliggör applicering av komplicerade flerfärgade objekt på kort tid.

Vid användning tillsammans med Delfleet-klarlack, utgör den ett mycket konkurrenskraftigt system som är utformat särskilt för yrkesfordonsmarknaden.

FÖRBEHANDLING AV UNDERLAG

	<p>Förbered underlaget så här:</p> <p>Produkten kan användas ovanpå följande: Delfleet wash Primers Delfleet epoxyprimer Delfleet 2K primer</p> <p>Läs aktuella datablad för användning av primer</p>	<p>RENGÖRING</p> <p>Underlaget som ska målas måste vara torrt och rent och fritt från rost, fett och släppmedel.</p> <p>Underlagen måste förberedas noga med en kombination av rengöringsmedel D845 och Spirit Wipe D837 (eller D842 låg-VOC-rengöring).</p>
	<p>Gamla men felfria lackade ytor: P360 torrslipa Felfria nylackade målade ytor: Fin/ultrafin Scotch Brite</p> <p>Använd inte F3112 ovanpå: Ytor med termoplastakryl Syntetiska ytor Ytor med nitrocellulosa</p>	

EGENSKAPER OCH BEGRÄNSNINGAR

Överskrid inte rekommendationerna för maximal filmtjocklek.

De flesta baslackar har hög opacitet men vissa kan ges en bättre täckning genom att en Delfleet primer med rätt toning används.

Baslacken bör bestå av Delfleet F3460 eller Delfleet F390

Om ytan lämnas över natten måste den torkas av med Tag Rag innan topplacken appliceras.

För att ytterligare säkerställa hållbarheten och vidhäftningen kan BC blandas med MS Härare F361/F362 i förhållande 10:1 och sedan 1:1 med förtunning innan applicering.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant efter användning med tvättförtunning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionell lackering av fordon och får inte användas till andra ändamål än de som föreskrivs. Informationen i detta datablad baseras på de vetenskapliga och tekniska kunskaper som är kända i dag. Det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga mått och steg för att säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. För information om hälsa och säkerhet, se produktens säkerhetsdatablad som också finns på:

http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



TLF: +45 43 43 65 66
FAX: +45 43 43 81 88