

Produktinformation

DELFLREET F382 – F383

PRODUKT

Delfleet strukturtillsats	F382	Delfleet PU matt lack	
Delfleet strukturtillsats	F383	Delfleet QD-lack	
Delfleet 350-lack		Delfleet förtunning	F372
Delfleet 280-lack			

PRODUKTBESKRIVNING


Delfleet strukturtillsatser är framtagna för att tillgodose behovet av produkter som kan användas för att täcka mindre defekter hos underlaget, samtidigt som de motverkar flagnings och gör ytan mera halksäker. De bör endast användas med konventionella sprutsystem.





Delfleet strukturtillsats är särskilt avsedd för användning på plaster och invändiga ytor i t.ex. skåpbilar.

FÖRBEREDNING AV UNDERLAG

	Se relevant tekniskt datablad för topplack för mer information om förbehandling.
--	--

FÖRBEREDNING OCH APPLICERING

	KONVENTIONELL SPRUTNING	
	1. Blanda vald topplack med rätt härdare (se det tekniska databladet för topplack för mer information).	
	2. Använd den aktiverade blandningen enligt nedan:	
	STRUKTURTILLSATS F382	STRUKTURTILLSATS F383
	280 / 350 F382	Topplack: 3 vol F383
	eller:	
	PU Matt/QD: F382	1 vol

Brukstid vid 20 °C:	Se relevant tekniskt datablad för topplack			
	Förtunningsgrad	STRUKTURTILLS ATS F382	STRUKTURTILLSATS F383	
		KONVENTIONELL SPRUTNING	KONVENTIONEL L SPRUTNING Steg 1	KONVENTIONELL SPRUTNING Steg 2
	Pistoluppsättning:	1,7–1,9 mm	1,5–1,7 mm	2,5 mm
	Spruttryck:	3,5–4,5 bar		1-1,5 bar
	Antal skikt:	1 snabbt, 2 normala	2 normala	2–3
	Avluftning 20 °C:	30 minuter	30 minuter	30 minuter

EGENSKAPER OCH BEGRÄNSNINGAR

Lackens slutgiltiga utseende kan justeras efter behov beroende på spruttryck och antal applicerade lackskikt.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant med lösningsmedel eller förtunning efter användning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark
Tel: + 45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88



Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk.

RLD70V
Sida 2