

Produktinformation

DELFLREET F385

PRODUKT

Delfleet matteringsmedel för 1K-topplack F385




Delfleet QD eller annan Delfleet 1K-topplack

PRODUKTBESKRIVNING




Delfleet matteringsmedel för 1K-topplacker är särskilt framtaget för att reducera glansgraden hos samtliga 1K-topplacker, som exempelvis Delfleet QD.

Matt finish av standardtyp är enkel att åstadkomma.

FÖRBEREDNING OCH APPLICERING

	Blandningsförhållande:	HALVMATT (30 % GLANS) Delfleet QD* 4 vol F385 1 vol Förtunning F372 1 vol * Andra Delfleet 1K-topplacker kan användas med samma blandningsförhållande för att uppnå en glansgrad på 30 %. Genom en successiv minskning av mängden F385 ökar glansgraden.
	Omrörning:	Den blandade lacken måste röras eller skakas om omedelbart efter att den blandats. För mängder över 3 liter räcker det inte att röra om – använd skakmaskin.
	Sprutviskositet vid 20 °C:	16–18 sek. DIN4 1,4–1,6 mm

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk.

	Pistoluppsättning:	
	Spruttryck:	3,5–4,5 bar
	Antal skikt:	2–3 skikt
	Avluftning 20 °C:	
	Mellan skikt	10–15 minuter
	Torktid:	Se relevant tekniskt datablad för topplack

EGENSKAPER OCH BEGRÄNSNINGAR

Delfleet matteringsmedel för 1K-topplack F385 kan även användas tillsammans med 2K-klarlack F390. Blandningsförhållande: 1 vol klarlack + 1 vol F385 + 0,5 vol härdare F361 + 0,5 vol förtunning F372. Användning tillsammans med 2K-klarlack kräver dock större noggrannhet vid appliceringen, och en testpanel bör sprutas upp detta rekommenderas.

Topplackens hållbarhet reduceras genom användning av matteringsmedel.

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Rengör all utrustning noggrant med lösningsmedel eller förtunning efter användning.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tel: + 45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88