



December 2010

Produktinformation

DELTRON RENGÖRING OCH FÖRBEREDNING AV PLASTUNDERLAG

D8434 - Plastrengöring
D846 - DX103 antistatiskt medel för plast

PRODUKTBESKRIVNING

PPG:s plastlackeringssystem omfattar en rad produkter som underlättar lackeringen av plastunderlag*, från rengöring och förberedning till strukturering och topplackering.


Grundlig förberedning och rengöring av underlaget är hemligheten bakom en lyckad plastlackering. Systemet för rengöring och förberedning av plast är framtaget för att optimera resultatet hos primer- och topplacksystem.

D8434 – Plastrengöring är ett rengöringsmedel avsett för avlägsnande av all typ av smuts (t.ex. släppmedel och trafikfilm), som ett steg i förberedningsprocessen och för att säkerställa utmärkt vidhäftning hos efterföljande applicering av lack.

D846 – DX103 antistatiskt medel för plast är en särskilt utvecklad alkoholhaltig lösningsmedelsblandning avsedd för behandling av plast. Produkten förebygger uppkomsten av statisk elektricitet och garanterar en dammfri yta utan att skada den.

*** Observera: Vissa typer av PE (polyetylen) anses inte kunna lackeras alls, och vissa primers lämpar sig inte för användning på mycket lösningsmedelskänsliga underlag såsom polystyren (PS).
Se relevanta produktdatablad för mer information.**

FÖR ANVÄNDNING PÅ UNDERLAG AV BAR PLAST



STEG 1 – D8434 plastrengöring

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

Blandningsförhållande efter volym:	Vanlig plast	Lösningsmedelskänslig plast
D8434	1 del	1 del
Vatten	1 del	2 delar

APPLICERING

Applicera med **Scotch-Brite™** (ultrafin grå), och slipa samtidigt ytan lätt.

Skölj grundligt med rent vatten och låt torka.

Om det bildas pärlor i vattnet under sköljning, upprepa proceduren.



STEG 2 – DX103 antistatiskt medel för plast

APPLICERING

Applicera på hela ytan som ska lackeras.

Använd en luddfri trasa för applicering och en annan för att torka rent med.

OBSERVERA: APPLICERA INTE D846 ANTISTATISKT MEDEL FÖR PLAST PÅ LÖSNINGSMEDELSKÄNSLIGA PLASTUNDERLAG.



VOC-INFORMATION

D8434 - Plastrengöring

D846 - DX103 antistatiskt medel för plast

EU-gränsvärdet för VOC-halt i dessa produkter (produktkategori: IIB.a) i bruksfärdig form är högst 850 g/l. VOC-halten i dessa produkter i bruksfärdig form är max 850 g/l.

Beroende på valt användningssätt kan den faktiska bruksfärdiga VOC-halten i dessa produkter vara lägre än den som anges i EU-direktivet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dessa produkter är endast avsedda för professionellt bruk, och inte för andra användningsområden än de som anges här. Informationen i detta produktblad är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk expertis, och det är användarens ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten används på lämpligt sätt och för det avsedda ändamålet. För ytterligare information beträffande hälsa och säkerhet, se säkerhetsdatabladet, som också finns på: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Scandinavia
Tigervej 37
4600 Køge
Denmark



Tel: + 45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88

