



AUTO REFINISH



Produktinformation

ENVIROBASE EXPRESS

Envirobase-färg
T494 dejoniserat vatten

SYSTEMBESKRIVNING

Envirobase Express-systemet används av verkstäder med en hög genomströmning av fordon. Systemet omfattar snabbtorkning med varmluft över lackytan under avluftningsperioderna.

Systemet höjer temperaturen i boxen till 40-45°C under avluftningen av Envirobase och reducerar därmed fuktigheten med ca. 50%. Appliceringen av Envirobase är annorlunda i denna process/detta system.

Med Envirobase Express-systemet kan torktiden, och därmed den totala processtiden, kortas avsevärt.

Använd detta blad ihop med Envirobase-databladet.

APPLICERING, AVLUFTNING OCH TORKNING



Munstycke: 1,2-1,3 mm

Antal skikt: Vått-i-vått
2 meddium våta varv för full täckning
Blås torrt ca: 5-7 min
1 kontrollvarv appliceringstryck 1.5-1.6



Avluftning: Använd Envirobase Express blås- och värmefunktion i 6-7 minuter.

- Kontrollskikt Vid metallic-/micafärger, applicera ett kontrollskikt.
- Före topplack Minst 10 minuter

Total torrskiktjocklek: 10-20 µm

Denna produkt är endast avsedd för professionell användning.

Informationen i detta datablad är endast vägledande. Den som använder produkten utan att först inhämta närmare information om dess lämplighet i det aktuella fallet handlar på egen risk, och vi kan inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet eller eventuella förluster eller skador (bortsett från dödsfall eller personskador orsakade av vår försumlighet) i dessa fall. Informationen i detta datablad kan ändras p.g.a. nya erfarenheter och vår kontinuerliga produktutveckling.

De angivna torktiderna är genomsnittstider vid 20 °C. Skiktjocklek, fuktighet och verkstadstemperatur kan påverka torktiden.



PPG Industries Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Danmark

Telefon: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88