

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 1K SENTETİK HIZLI KURUYAN SONKAT 7-610

ÜRÜN AÇIKLAMASI

"Selemix 7-610 1K Sentetik Hızlı Kuruyan Sonkat sağlam karakterli renkler ve tek katmanlı metalik kaplamalar için parlak 1K sentetik alkit sonlandır.

Dayanıklı bir boya sistemi sağlayan Selemix Hızlı kuruyan astarlarla uyumludur. İyi bir dayanıklılığa ve yüksek parlaklığa sahiptir. Uygulama geleneksel veya hava destekli havasız sprey ile yapılabilir.

Makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının kaplanması ve çok parlak bir görünümün gerekli olduğu diğer birçok endüstriyel boyama uygulaması için uygundur. ". "

ÜRÜNLER

7-610 Selemix Sentetik Hızlı Kuruyan Sonkat
NPxx Selemix NP Anarenkler

Tiners:

1-610 Sentetik Tiner
1-215 Nitrocellulose Tiner
1-205 Aromatiksiz Tiner

Sertleştirici (opsiyonel):

9-510 PU Sertleştirici

YÜZEYLER VE HAZIRLIKLAR



Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma



Selemix 1K Astarlar:
7-810, 7-820, 2.708.080X

Astarlar için İlgili Teknik Veri Sayfasına Bakınız

Çelik (aşındırıcı
ortamlarda astar kullanın)

P80-120 disk ile zımparalama ve yağ alma

Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	Ağırlıkça: 7-610 Sonkat 1-610/1-215/1-205 Tiner	1000 250-350	1000 80-90
	Hacimce: 7-610 Topcoat 1-610/1-215/1-205 Tiner	7 2 - 3 (30-40%)	10 1 (10%)
	Viskozite (20°C'de): Karışım Ömrü (20°C'de):	18-22 saniye DIN4 Limitsiz	Yüksek Viskozite Limitsiz

UYGULAMA

	Önemli	Conventional	Air-Assisted Airless
	Boya Tabancası Ayarı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Altan depo: 1.6-1.8mm Basıncılı Kap: 0.85-1.2mm	Nozzle: 9-11 thou 0.23-0.28mm
	Hava Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2.5 Bar
	Sıvı Basıncı:	N/A	100-120 Bar
	Kat sayısı:	2	2
	Katlar Arası bekleme:	10-15 dakika	10-15 dakika
	Kuruma:	Hava Kuruma	Hava kuruma
	Yaş Film Kalınlığı:	120 microns	120 microns
	Kuru Film Kalınlığı	40-50 microns	40-50 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma
Dokunma Kuruması
Bantlama Kuruması
Tutulabilir Kuruma
Sert Kuruma:
Fırınlama:
Yeniden boyama :

Not: Sertleştirici ilavesi

10-15 dakika

1-2 saat

16 saat

4-5 saat

24-48 saat

Minimum: 6 gün

Maximum: 1 ay kendisi ile zımparasız

10% 9-510 Sertleştirici ilavesi ile Minimum: 1 gün

Maximum: 3 gün kendisi ile zımparasız

Düşük sıcaklık veya 50µm'dan daha yüksek film kalınlığı
kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

560-667 g/L (renk ve inceltmeye bağlı)

33-47 %

22-36 %

53-67 %

0.99-1.07 Kg/L

Teorik Kaplama alanı:

4.5-7.2 m²/L at 50 microns DFT

Görünüm:

High Gloss

Boya Karıştırma Hakkında Not

Renkleri karıştırırken, bağlayıcıların ve tonerlerin önce tartılması ve kurutucuların eklenmesinden önce iyice karıştırılması önerilir.

ÜRÜN KODLARI VE AÇIKLAMA

Selemix Kodu	Kısa Kod	Ürün Açıklaması	Ambalaj	
1.776.1000/E3.5K	7-610	Sentetik Hızlı Kuruyan Sonkat	3.5	Kg
1.776.1000/E14K	7-610	Sentetik Hızlı Kuruyan Sonkat	14	Kg
1.776.1000/E200K	7-610	Sentetik Hızlı Kuruyan Sonkat (isteğe göre)	200	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Sentetik Tiner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitrocellulose Tiner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitrocellulose Tiner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatisiz Tiner	25	Lt
1.959.3510/E1	9-510	Polyurethane Sertleştirici	1	Lt
1.959.3510/E5	9-510	Polyurethane Sertleştirici	5	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95