

TEKNİK VERİ SAYFASI

Düzenleme tarihi:
Şubat 2020

SELEMIX® 2K POLİÜRETAN SONKAT ÇYK 7-550

ÜRÜNLER VE AÇIKLAMALAR

"Selemix 7-550 2K Poliüretan Çok Yüksek Katılı Sonkat sağlam karakterli renkler ve tek katmanlı metalik kaplamalar için 2 bileşenli bir poliüretan sonkattır. Yüksek katı madde ve düşük VOC'ye sahiptir.

Dayanıklı bir boya sistemi sağlayan Selemix Epoksi ve Poliüretan astarlarla uyumludur. Mükemmel dayanıklılık ve UV stabilitesi ile yüksek parlaklığa (>% 90) sahiptir.

Düşük VOC ile çok dayanıklı, çok parlak bir sonlandırmanın gerekli olduğu römork, makine, tarım ve inşaat ekipmanlarının ve diğer birçok endüstriyel boyama uygulamasının kaplanması için uygundur. "

ÜRÜNLER

7-550 Selemix Poliüretan Çok Yüksek Katılı Sonkat
NPxx Selemix NP Anarenkler

Sertleştirici:

9-075 Direct HS Sertleştirici

Tinerler:

1-480 Direct PUR Tiner
1-470 Yavaş Direct Tiner

YÜZEYLER VE HAZIRLIKLAR



Boyalı Yüzeyler
Poliüretan veya Polyester
Dolgular

P320-400 disk ile zımparalama ve yağ alma



Selemix Epoksi Astarlar
veya PU Astarlar

İlgili Astarlar için Teknik Veri Sayfasına Bakınız

Buğulanmadan sakınmak için çiy noktasının üzerinde bir sıcaklığa sahip temiz ve kuru bir yüzeye uygulayın. Kapalı alanlarda, uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın

KARIŞIM

Boyayı etkinleştirmeden önce iyice karıştırın ve kullanmadan önce rengi kontrol edin

	Önemli	Conventional
	Ağırlıkça: 7-550 Sonkat 9-075 Sertleştiric 1-480/1-470 Tiner	1000 400 100 - 200
	By Volume: 7-550 Sonkat 9-075 Sertleştiric 1-480/1-470 Tiner	2.5 1 0.1 – 0.5 (5-20%)
	Viskozite (20°C'de): Kullanım Ömrü (20°C'de):	23-25 saniye DIN4 2 saat

UYGULAMA

	Önemli	Conventional
	Boya Tabancası Ayarı:	Nozzle: Üstten depo: 1.3-1.4mm Alttan depo: 1.6-1.8mm Basınçlı kap: 0.85-1.2mm
	Hava Basıncı: Sıvı Basıncı:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Kat Sayısı: Katlar Arası Bekleme:	2 10-15 dakika
	Kuruma: Katlar Arası Bekleme: Yaş Film Kalınlığı: Kuru Film Kalınlığı:	Hava kuruma 60°C'de 45 dakika 20 dakina 100-140 microns 50-70 microns

KURUMA SÜRELERİ



20°C'de

Toz Tutmaz Kuruma
Dokunma Kuruması
Bantlama Kuruması
Tutulabilir Kuruma
Sert Kuruma:

Yeniden boyama :

10-15 dakika
1-2 saat
10-12 saat
4-6 saat
10-12 saat veya fırından sonra

Minimum: 16 saat
Maximum: 24 saat kendisi ile zımparalamadan

Düşük sıcaklık veya 70µm'dan daha yüksek film kalınlığı
kuruma süresini uzatacak

TEKNİK VERİ

Kullanıma hazır karıştırılmış tiner dahil:

VOC (g/L):

Katı madde içeriği (ağırlıkça):

Katı madde içeriği (hacimce):

Solvent içeriği (ağırlıkça):

Özgül ağırlık (Kullanıma hazır)

392-568 g/L (remk ve inceltmeye bağlı)

45-64 %

35-55 %

36-55 %

1.04-1.13 Kg/L

Teorik Kaplama alanı:

60 microns KFK ile 5.8-9.1 m²/L

Görünüm:

Yüksek Parlak

PRODUCT CODES AND DESCRIPTIONS

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize	
1.775.5000/E15K	7-550	Poliüretan UHS	15	Kg
1.991.5075/E5	9-075	Direct HS Sertleştiric	5	Lt
1.991.5075/E25	9-075	Direct HS Sertleştiric	25	Lt
1.991.5075/E205	9-075	Direct HS Sertleştiric (on request)	205	Lt
1.991.1480/E5	1-480	Direct PUR Tiner	5	Lt
1.991.1480/E25	1-480	Direct PUR Tiner	25	Lt
1.991.1480/E200	1-480	Direct PUR Tiner	200	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Slow Direct Tiner	5	Lt
1.991.1470/E200	1-470	Slow Direct Tiner	200	Lt

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kapsamlı Sağlık, Güvenlik ve Çevre tavsiyeleri için lütfen ilgili Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarına ve Ürün kutu etiketlerine bakın.

BU ÜRÜN SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Bu sayfada verilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ürünü, amaçlanan amaç için ürünün stabilitesi hakkında daha fazla sorgulama yapmadan kullanan herhangi bir kişi bunu kendi sorumluluğunda yapar ve ürünün performansı veya herhangi bir kayıp veya hasar (ölüm ya da hasar dışında) için hiçbir sorumluluk kabul edemeyiz. ihmalimizden kaynaklanan kişisel yaralanma). Bu sayfada yer alan bilgiler, deneyimimiz ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişiklik yapmakla yükümlüdür. Belirtilen kuruma süreleri 20 ° C'deki ortalama sürelerdir. Film kalınlığı, nem ve atölye sıcaklığı kurutma sürelerini etkileyebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM:

PPG Industries Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. , PPG Oto Tamir Boyaları Merkezi, Cevizli Mh. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Üzeri Kuriş Kule No:2 Kat 15 34865 Kartal, İstanbul / Türkiye
Tel :+90 216 593 90 96 (5Hat), Faks : +90 216 593 90 95