

TECHNICAL DATASHEET

7-320

CELLULOSE MATT TOPCOAT



(update aug. 2010)

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-320	1.773.2000	Cellulose Matt Topcoat
7-810	1.778.1000	Fast Dry Primer
7-820	1.778.2000	Fast Dry Primer Extra
7-080	1.770.8000	Brushable Primer
1-205	1.921.1200	Aromatic Free Thinner
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner









DESCRIPTION DU PRODUIT

7-320 Cellulose Matt Topcoat van SELEMIX® est une vernis d'une bonne rapidité de séchage et facile application. Elle est recommandée pour la remise en peinture des supports qui sont apprêtés.

SELECTION ET PREPRATION DES SUPPORTS

	Soigneusement nettoyer avant l'application avec un nettoyant approprié.	
	7-810, 7-820, 7-080	Ponçage Voir fiches techniques correspondantes.

APPLICATION

<p>Rapport de mélange</p> 	<p>Durcisseur</p> <p>Durcisseur</p>	<p>CONVENTIONNEL</p>  <p>En poids Topcoat 1000 1-215* 600 – 800</p> <p>En volume Topcoat 3 1-215* 2 – 3</p> <p>*) 1-205 peut être utilisé.</p>
	<p>Durée de vie en pot à 20°C</p>	<p>illimitée</p>
	<p>Viscosité</p>	<p>18 – 22 sec. Din 4 à 20°C</p>
	<p>Buse</p> <p>Pression</p>	<p>1.4 – 1.7 mm</p> <p>3 - 4</p>
	<p>Nombre de couches</p> <p>Temps d'évaporation</p>	<p>2 – 3</p> <p>10 – 15 min. à 20°C</p>
	<p>Temps de séchage à 20°C: Hors poussière Manipulable Durcissement</p>	<p>10 – 15 min. 40 – 50 min. 16 – 24 h</p>
	<p>Totale droge laagdikte</p> <p>Rocouvrable</p>	<p>35 – 45 microns</p> <p>Possible après ponçage avec P320-360 (sec) ou P600 (mouillé)</p>

DONNEES TECHNIQUES

<p>Rendement théorique</p>	<p>3.3 – 3.8 m² prêt à l'emploi, épaisseur du film sec 40µ.</p>
----------------------------	--

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

PLUS DE RENSEIGNEMENTS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Sarl,
© Copyright 2013 PPG Industries Ohio, Inc. All rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are original is asserted by PPG Industries Ohio, Inc.
Scotch-Brite™ is a trademark of 3M UK Plc.