

TECHNICAL DATASHEET

(update juin 2013)

7-514

2K POLYURETHANE TOPCOAT FOR GALVANISED SHEET

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-514	1.775.1400	2k Polyurethane Topcoat For Galvanised Sheet
7-413	1.774.1300	Epoxy Primer
9-000	1.991.9000	MS Super Rapid Hardener
1-430	1.911.4430	Acrylic Thinner

DESCRIPTION DE PRODUIT











7-514 est un Topcoat 2K polyuréthane à demi-brillant doté d'un excellent accrochage sur acier galvanisé.

CHOIX ET PREPARATION DE SUPPORTS

	<p>Avant le pistolage, soigneusement dégraisser avec le bon nettoyant.</p>	
	<p>Acier, acier galvanisé 7-414 primer</p>	<p>Poncer -- P400 (mouillé) ou P280 (sec) Voir TDS concerné pour primers.</p>

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

APPLICATION

		AIRLESS	CONVENTIONNEL
<p>Rapport de mélange</p> 	<p>durcisseur diluant</p> <p>durcisseur diluant</p>	 <p>Poids Topcoat 1000 9-000 150 1-430* 100 - 150</p> <p>Volume Topcoat 6 9-000 1 1-430* 0,7 – 1</p>	 <p>Poids Topcoat 1000 9-000 150 1-430* 100 - 150</p> <p>Volume Topcoat 6 9-000 1 1-430* 0,7 – 1</p>
*) 1-470 peut être utilisé sur de grandes surfaces			
	Potlife 20°C	90 min.	
	Viscosité de pistolage	22 – 24 sec. Din 4 à 20°C	
	Tips	Tip 9 - 11	
	Pression de pistolage	120 - 140	
	Nozzle	1.4 – 1.7 mm	
	Pression de pistolage	3 – 4 bar	
	Nombre de couches	2	
	Temps d'évaporation entre les couches	10 – 15 min. à 20°C	
	Temps de séchage à 20°C: Hors poussières Maniable Sec à cœur Sec à cœur à 60°C	20 min. 7 – 8 H 24 – 36 H 60 min.	
	Totale épaisseur de couche sèche	45 - 55 microns	
	Surpeindre	Toujours après ponçage	

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

2

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A L'USAGE PROFESSIONNEL.

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	7,2 m ² /l prêt à l'emploi donne une épaisseur de film de 50μ.
---------------------	---

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas destinés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com