

7-512/511

POLYURETHANE SEMI-MATT TOPCOAT



(Update juillet 2015)

PRODUIT	CODE COMMANDE	DESCRIPTION
7-512/511	1.775.1200/1100	Polyurethane Semi-Matt Topcoat
7-413	1.774.1300	Epoxy Primer
9-060	1.959.5060	Extra PU Hardener
9-065	1.959.5065	Hard for Large Surfaces
1-420	1.911.4420	PU Thinner
1-470	1.991.1470	Extra Slow Thinner











DESCRIPTION DE PRODUIT

7-512/511 Topcoat Polyurethane semi-matt est une laque à deux composants qui offre une haute protection aux agressions atmosphériques et chimiques.

LA CHOIX ET PRÉPARATION DE SURFACES

	<p>Avant le pistelage, bien dégraisser avec le bon nettoyant.</p>
	<p>7-413, 7-414 primers Apprêts Polyurethane & polyester</p> <p>Poncer Voir PDS correspondant</p>

APPLICATION

<p>Rapport de mélange</p> 		<p>AIRLESS</p>  <p>Poids</p> <p>7-512/511 1000 9-060 * 150 1-420 * 300 - 350</p> <p>Volume</p> <p>7-512/511 6 9-060 * 1 1-420 * 2 – 2,5</p>	<p>CONVENTIONNEL</p>  <p>Poids</p> <p>7-512/511 1000 9-060 * 150 1-420 * 300 - 350</p> <p>Volume</p> <p>7-512/511 6 9-060 * 1 1-420 * 2 – 2,5</p>
	<p>Potlife 20°C</p>	<p>90 minutes</p>	
	<p>Viscosité de pistolage</p>	<p>18 – 20 sec. Din 4 à 20°C</p>	
	<p>Buse Pression</p>	<p>9 – 11 120 – 140 bar</p>	
	<p>Nozzle Pression de pistolage</p>		<p>1.4 – 1.7mm 3 – 4 bar</p>
	<p>Nombre de couches Temps d'évaporation entre les couches</p>	<p>2 10 – 15 min. à 20°C</p>	
	<p>Temps de séchage à 20°C: Hors poussières Sec au toucher Sec à cœur à 20°C Sec à cœur à 60°C</p>	<p>15 – 20 min. 4 – 5 h. 12 – 18 h. 30 – 40 min.</p>	
	<p>Total épaisseur sec Surpeinture après</p>	<p>50 microns Au min 14h– max 24 h à 20°C sans ponçage.</p>	

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

2

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A L'USAGE PROFESSIONNEL.

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique

5.2-5.8 m²/l prêt à l'emploi donne une épaisseur du film sec de 50μ.

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com.

POUR PLUS D'INFO

PPG Industries

infobenelux@ppg.com