

7-610/611

2.776.1160

FAST DRY SYNTHETIC SEMI-MATT TOPCOAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

2.776.1160 Fast Dry Synthetic Semi-Matt Topcoat bénéficie d'une bonne adhérence sur l'acier nu et a un séchage très rapide. Elle est recommandée pour les machines agricoles, les engins de travaux publics et les objets en métal.


SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS



Acier nu
7-810, 7-820
2.708.08xx 1K primers

Ponçage
P80-120 -240 (sec)
Voir fiches techniques correspondantes

APPLICATION



*Rapport de mélange
(en poids):*

AIRLESS/AIRMIX

Topcoat 1000
1-610 * 250-350
*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

CONVENTIONNEL

Topcoat 1000
1-610 * 250-350
*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

*Rapport de mélange
(en volume):*


Topcoat 6
1-610 * 2 - 3
*1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

Topcoat 6
1-610 * 2 - 3
**1-215 ou 1-205 peuvent être utilisés

Potlife 20°C:

Illimité

Illimité



*Viscosité de
pistolage:*


18-22 sec
Din 4 à 20°C

18-22 sec
Din 4 à 20°C

Buse:

9 - 11


1.4-1.7 mm



*Pression de
pistolage:*

120-140 bar

3-4 bar



Nombre de couches:

2

2


*Temps de séchage
entre les couches:*

5-10 minutes à 20°C

5-10 minutes à 20°C

APPLICATION

Temps de séchage à 20°C



Hors poussière: 10-15 minutes

Manipulable: 4-5 h

Durci à coeur: 24-48 h



Totale épaisseur de couche sèche: 40-50 microns

Surpeindre avec le même produit Minimum 6 jours à 20°C, max 1 mois sans ponçage ou minimum 1 jour à 20°C avec ajout de 10% durcisseur 9-510 dans la topcoat prête à pulvériser.

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique: 6.0 - 7.2 m² / l prêt à l'emploi. Epaisseur du film sec 40-50µm.

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas destinés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com.

Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Le temps de séchage indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATION

PPG Industries
infobenelux@ppg.com

Selemix is a registered trademark of PPG Industries SARL.