

PROVISIONAL TECHNICAL DATASHEET

7-551

2K HIGH SOLID POLYURETHANE TOPCOAT - MATT

Mise à jour decembre 2016

DESCRIPTION DU PRODUCT

7-550 UHS Polyurethane Topcoat est un venis 2K Ultra High Solids 2K qui offer un brillant faible et un bon niveau de résistance et durabilité.

7-550 UHS Polyurethane Topcoat est particulièrement recommandée pour une application de machines et machines d'agriculture.

CHOIX ET PREPARATION DES SUPPORTS



7-413, 7-414













2.704.0400 & 2.704.0440 Epoxy primers
Polyurethane et polyester fillers

Ponçer

Consulter les TDS correspondants

Bien dégraisser avant de peindre.

GUIDE D'APPLICATION

	AIRLESS / AIRMIX	CONVENTIONEL
	75/25	75/25
 Proportions de mélange en poids liant / teinte:	Topcoat 1000 9-075 100 1-480 100 / 200	Topcoat 1000 9-075 100 1-480 200
 Mélanger en poids:		
 Mélanger en volume:	Topcoat 7.5 9-075 1 1-480 0.1 / 0.5 Pour grande surfaces utiliser 1-208 ou 1-470 thinner	Topcoat 7.5 9-075 1 1-480 0.1 / 0.5 Pour grande surfaces utiliser 1-208 ou 1-470 thinner
 Durée de vie en pot à 20°C:	2 h	2 h
 Viscosité de pulvérisation:	20-25 sec Din 4 20°C	20-25 sec Din 4 20°C
 Buse:	9 - 11	1.4 - 1.8 mm
 Pression de pulvérisation:	Airless: 120 – 140 bar Airmix: 70 – 100 bar	2 bar
 Nombre de couches:	2	2
Evaporation entre les couches:	10-15 minutes 20°C	10-15 minutes 20° C
Evaporation avant l'étuvage:	Airmix – 20 minutes 20°C Airless - Air exclusivement sec	20 minute 20°C
Temps de séchage à 20°C:		
 Hors poussières:	10-15 minutes	
 Manipulable:	4 -6 h	
 Sec à coeur:	10-12 h	
 Sec à coeur à 60°C:	45 minutes	
Epaisseur totale du film sec:	50 - 70 microns	
Surpeinture avec lui même	Min 16 h, max 24 h à 20°C sans ponçage	

INFORMATIONS TECHNIQUE

<i>Brillance:</i>	≤ 20 à 60°
<i>Densité (teintes mélangés)</i>	1.4 g/kg
<i>Rendement théorique prêt à l'emploi</i>	5.0 – 5.5 m ² /l prêt à l'emploi pour épaisseur sec de 60µm
<i>Extraits secs produit prêt à l'emploi en poids</i>	60 +/- 2 %
<i>Extraits secs produit prêt à l'emploi en volume:</i>	32 +/- 2 %

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas destinés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

PLUS DE REINSEIGNEMENTS?

Infobenelux@ppg.com

www.selemix.com

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Sarl.