




TECHNICAL DATASHEET



7-649



FAST DRY SYNTHETIC EXTRA TOPCOAT

PRODUCT	CODE	DESCRIPTION
7-649	1.776.4900	Fast Dry Synthetic Extra Topcoat
6-549	1.965.4900	Siccatief 1K Fast Fry Synthetic Extra Topcoat
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner




DESCRIPTION PRODUIT








7-649 Fast Dry Synthetic Extra Topcoat est une topcoat à séchage rapide dotée d'une bonne adhérence sur acier nu et d'un excellent brillant. Elle est particulièrement recommandée pour la mise en peinture des machines agricoles, supports industriels, ascenseurs et engins de travaux publics.

SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS

	Avant l'application, bien dégraisser avec un nettoyant approprié.
	Ponçage P80-120 (sec) Voir les fiches techniques correspondantes
	Acier nu 7-810, 7-820, 7-080

APPLICATION

Brillant élevé	Rapport de mélange en poids	Toutes les couleurs	
<p><i>Rapport de mélange</i></p> 	<p>Diluant</p> <p>Diluant</p>	<p>AIRLESS</p>  <p>En poids</p> <p>Topcoat 1000 1-215</p> <p>En volume</p> <p>Topcoat 4 parts 1-215 2 – 2,5</p>	<p>CONVENTIONNEL</p>  <p>En poids</p> <p>Topcoat 1000 1-215 450-550</p> <p>En volume</p> <p>Topcoat 4 1 215 2 – 2,5</p>

	Durée de vie en pot 20° C	Illimité	
	Viscosité	18 – 22 sec. à 20°C	
	Buse Pression au pistolet	9 – 11 120 – 140 bar	
	Buse Pression à pistolet		1.4 – 1.7 mm 3 – 4 bar
	Nombre de couches Evaporation entre les couches	2 5 – 10 minutes à 20°C	
	Temps de séchage à 20° C: Hors poussières Manipulable Durcissement	10 -15 minutes 2 – 3 heures 16 – 24 heures	
	Epaisseur totale de couche sèche Recouvrir avec le même produit	40 – 50 microns À 20°C 24 heures, maximum 4 – 5 jours sans ponçage	

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	4.5-5.5 m ² prêt à l'emploi pour 50μ épaisseur totale de film sec.
Mélanger les couleurs	Pour mélanger les couleurs 1K et éviter le caillage il faut, après le pesage, bien mélanger le liant et le toner avant d'ajouter le siccatif.

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas aptes à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

POUR PLUS D'INFORMATIONS

infobenelux@ppg.com

SeleMix is a registered trademark of PPG Industries Sarl.