

TECHNICAL DATASHEET

(update sept. 2010)

7-820



FAST DRY PRIMER EXTRA

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-820	1.778.2000	Fast Dry Primer Extra
1-610	1.911.5610	Synthetic Thinner
1-205	1.921.1200	Aromatic Free Thinner
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner

DESCRIPTION DE PRODUIT

7-820 est un primer synthétique à séchage rapide avec un haut pouvoir garnissant doté de très bonnes caractéristiques anticorrosion. Ce primer est développé pour la protection de différents supports métaux.

CHOIX ET PREPARATION DES SUPPORTS











	Avant le pistolage, soigneusement dégraisser avec le nettoyant approprié.	
	Acier nu Acier phosphaté	Poncer P80-120 (sec) Scotch Brite

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

1

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A L'USAGE PROFESSIONNEL.

APPLICATION

<p>Rapport de mélange</p> 		<p>AIRLESS / AIRMIX</p>  <p>Poids 7-820 teinté 1000 1-610 * 75-100</p> <p>Volume 7-820 teinté 10 1-610 * 1 1-215 ou 1-205 peut être utilisé</p>	<p>CONVENTIONNEL</p>  <p>Poids 7-820 teinté 1000 1-610 * 300-400</p> <p>Volume 7-820 4 1-610 * 2-2,5 1-215 ou 1-205 peut être utilisé</p>
	Potlife 20°C	illimité	
	Viscosité de pistolage	20 -25 sec. DIN4 à 20°C	
	Tips de pistolage Pression de pistolage	Tip 11 (Ø 0,28) Tip 13 (Ø 0,23) 120 - 140 bar	
	Nozzle Pression de pistolage		1,6 – 1,8 3 – 4 bar
	Nombre de couches Temps d'évaporation entre les couches	2 10-15 min. à 20°C	
	Temps de séchage à 20°C: Hors poussières Maniable	10-15 min. 40-60 min.	
	Totale épaisseur de couche sèche Surpeindre avec:	35 – 50 microns A 20°C après au min. 1H à au max. 1 mois surpistolable avec chaque Selemix 1K Topcoat alkyde cellulosique, synthétique, avec chlore. (après 1 mois à 20°C toujours poncer)	

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	5.2-6.0 m2 /ltr. prêt à l'emploi donne 50µ d'épaisseur de film sec.
---------------------	---

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. L'information dans ce PDS est basée sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de pouvoir garantir un usage correct du produit. Pour des renseignements sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com