

## TECHNICAL DATASHEET

(update août 2010)

# 7-080



## BRUSHABLE PRIMER

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-080	1.770.8000	Brushable Primer
1-610	1.911.5610	Synthetic Thinner

### DESCRIPTION DE PRODUIT






7-080 Brushable Primer a un bon accrochage et possède d'excellentes caractéristiques anticorrosion. Ce primer est développé pour la protection de différents supports en métal comme des rampes ou des grillages et grilles en fer.  
7-080 Brushable Primer est surtout approprié à l'application à la brosse sur des supports en métal bien prétraités et apprêtés d'outils industriels qui sont utilisés pour des travaux de maintenance.

### CHOIX ET PREPARATION DE SUPPORTS

	Avant l'application à la brosse, soigneusement dégraisser avec le bon nettoyant.	
	Acier nu Anciennes couches	<b>Poncer</b> P80-120 (sec) P400 (mouillé) ou P280 (sec)

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

## APPLICATION

<p><b>Rapport de mélange</b></p> 	<p>diluant</p> <p>diluant</p>	<p><b>Poids</b>            7-080 teinté 1000            1-610 50-100</p> <p><b>Volume</b>            7-080 teinté 14            1-610 1-2</p>
	<p>Potlife 20°C</p>	<p>illimité</p>
	<p>Nombre de couches</p>	<p>1 couche à la brosse</p>
	<p>Potlife:</p> <p>Nombre de couches:</p> <p>Temps de séchage à 20°C:</p> <p>Hors poussières:</p> <p>Maniable:</p> <p>Durci à cœur:</p>	<p>illimité</p> <p>1</p> <p>20 -30 min.</p> <p>3-4 H</p> <p>18-24 H</p>
	<p>Totale épaisseur de couche sèche</p> <p>Poncer</p> <p>Surpeindre avec chaque topcoat synthétique Selemix.</p>	<p>30-40 microns</p> <p>A 20°C après au min. 24H à au max. 1 mois sans poncer surpistolable avec chaque Topcoat 1K Selemix. (après 1 mois toujours poncer)</p>

## INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	8.4 – 9.2 m <sup>2</sup> / l prêt à l'emploi donne une épaisseur de film sec de 50 µ.
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

## SANTE ET SECURITE

Pour des infos détaillées sur la santé, sécurité et le stockage, voir le MSDS. Les produits mentionnés dans ce PDS, ne répondent pas aux critères rédigées dans la Directive 2004/42.

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas aptes à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur [www.selemix.com](http://www.selemix.com)

## POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries  
[infobenelux@ppg.com](mailto:infobenelux@ppg.com)