616

TECHNICAL DATASHEET

2.708.8851 1K POLYURETHANE PRIMER

Mis à jour juin 2017

DESCRIPTION PRODUIT

Le 2.708.8851 1K WB primer est un apprêt gris clair mono composant hydrodiluable basé sur polyuréthane alkyde, destiné à des applications sur une large gamme de supports incluant l'acier et l'aluminium. C'est un produit non toxique, ayant une bonne résistance à l'eau, un séchage rapide et donnant de bons résultat en terme de durabilité. Le 2.708.8851 peut-être recouvert par 1K en 2K *Selemix* System (7-610, 7-512 of 7-510 of *Selemix* Aqua topcoats 1K et 2K ou avec SB 7-610 *Selemix* Topcoat 1K.

SELECTION ET PREPARATION DES SUPPORTS

	Ponçage
Aluminium	Scotch Brite rouge (à sec)
Acier nu	P100 - P120 (à sec)
Galvanisé	P100 - 120 (à sec)

Dégraisser soigneusement avant application. Les supports doivent être exempts de contaminants tell que huile, graisse et rouille.

GUIDE D'APPLICATION

	AIRMIX	**CONVENTIONNEL**
Dilution:	0-5% à l'eau du robinet	0-10% à l'eau du robinet
Viscosité d'application:	60-80 sec AFNOR4 à 20°C	40-50 sec AFNOR4 à 20°C
Buse pistolet:	9-11	1,6-1,8 mm
Pression application:	70 - 100 bar	2-3 bar
Nombre de couches:	1 visite* ou 2 couches	2 couches normales*
Temps de flash entre couches:	Jusqu'à matte	Jusqu'à matte

Si la température du support est < 15°C: applique une couche fine favoriser la résistance à la coulure.

GUIDE D'APPLICATION

Temps de séchage à 20°C :	
Hors poussières:	10-15 minutes
Sec au toucher:	40 min
Manipulable:	1 h
Epaisseur sèche recommandée:	50-60 microns
Recouvrable par:	Finitions 1K ou 2K *Selemix* System (7-610, 7-512 ou 7-510) ou *Selemix* Aqua topcoat
Recouvrable à 20°C:	Après 1 – 3 h selon épaisseur déposée et taux d'humidité relative.

DONNEES TECHNIQUES

Rendement théorique:	6.4-7.2 m^2/l de peinture prêt à l'emploi pour une épaisseur sèche de 50µm.
Masse spécifique extrait sec en volume:	38%
Masse spécifique extrait sec en poids	50%
Densité	1,25kg/dm^3
Stockage	Au-dessus de 4°C. Eviter l'exposition à une source de chaleur directe ou à de hautes températures.

NORMES D'HYGIENE ET SECURITE

Ce produit est destiné exclusivement à un usage professionnel.
L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage.
Pour les informations en matière d'hygiène et de sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité qui est disponible à l'adresse suivante : **www.selemix.com**
Utiliser l'équipement de sécurité recommandé.

Pour plus de renseignements, merci de contacter:
Infobenelux@ppg.com

Selemix is a registered trademark of PPG Industries Sarl.