

TECHNICAL DATASHEET

(update août 2010)

7-810



FAST DRY PRIMER

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION
7-810	1.778.1000	Fast Dry Primer
1-610	1.911.5610	Synthetic Thinner
1-205	1.921.1200	Aromatic Free Thinner
1-215	1.921.3215	Nitro Thinner

DESCRIPTION DE PRODUIT

7-810 est un primer synthétique à séchage rapide doté d'un bon pouvoir garnissant. Ce primer est développé pour la protection de différents supports métaux.

CHOIX ET PREPARATION DE SUPPORTS











	Avant le pistolage, soigneusement dégraisser avec le bon nettoyant.	
	Acier nu Acier phosphaté	Poncer P80-120 (sec) Scotch Brite
	Ne pas utiliser sur wash primers et primers synthétiques	

SELEMIX® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

1

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINES A L'USAGE PROFESSIONNEL.

APPLICATION

<p>Rapport de mélange</p> 		<p>AIRLESS / AIRMIX</p>  <p>Poids 7-810 teinté 1000 1-610 * 75-100</p> <p>*utiliser 1-215 ou 1-205</p> <p>Volume 7-810 teinté 10 1-610 * 1</p>	<p>CONVENTIONNEL</p>  <p>Poids 7-810 teinté 1000 1-610 * 300-400</p> <p>*utiliser 1-215 ou 1-205</p> <p>Volume 7-810 teinté 4 1-610 * 2-2,5</p>
	Potlife 20°C	illimité	
	Viscosité de pistolage	20-30 sec. Din 4 à 20°C	20-30 sec. Din 4 à 20°C
	Tips de pistolage Pression de pistolage	Tip 13 - 15 120 – 140 bar	
	Nozzle Pression de pistolage	1,6-1,8 mm 3 - 4 bar	
	Nombre de couches Temps d'évaporation entre les couches	2 10 – 15 min. à 20°C	
	Temps de séchage à 20°C: Hors poussières Maniable	10 –15 min. 40 – 60 min.	
	Totale épaisseur de couche sèche Surpeindre avec chaque Selemix topcoat.	35 – 50 microns A 20°C après au min. 1H à au max. 1 mois surpistolable avec chaque 1K Selemix Topcoat. (après 1 mois à 20°C toujours poncer)	

INFORMATION TECHNIQUE

Rendement théorique	5.4-6.0 m ² /l prêt à l'emploi donne une épaisseur de film sec de 50μ.
---------------------	---

SANTE ET SECURITE

CES PRODUITS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À L'USAGE PROFESSIONNEL et ne sont pas appropriés à d'autres buts que ceux mentionnés. Les infos dans ce PDS sont basées sur des recherches scientifiques et techniques. C'est la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir l'usage correct du produit pour le but pose. Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité, consultez la fiche Material Safety Data Sheet, disponible sur www.selemix.com

POUR PLUS D'INFOS

PPG Industries
infobenelux@ppg.com