

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
10/2020

SELEMIX® 1K CELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MATNÝ 7-320

POPIS PRODUKTU

Selemix 7-320 je 1K nitrocelulózový matný vrchní lak dostupný v pastelových a jednovrstvých metalických odstínech. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním a tvorbou jednotitého matného povrchu.

Pro dosažení různého stupně lesku může být kombinován s 1K nitrocelulózovým extra lesklým vrchním lakem 7-330.

Je vhodný pro lakování a renovaci zařízení, strojů a příslušenství strojů a pro mnoho dalších aplikací v průmyslu, kde je vyžadováno rychlé schnutí a vysoký lesk.

PRODUKTY

7-320 *Selemix* 1K celulósový vrchní lak matný
NPxx Rozpouštědlové pigmenty *Selemix*

Ředidla:

1-215 Nitroředidlo
1-205 Bezaromátové ředidlo

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA



Lakované povrchy,
polyuretanové nebo
polyesterové plniče

Strojní broušení s papírem P320-400 a odmaštění



1K základy *Selemix*:
7-810, 7-820, 3-080X

Čas přelakování viz technicko-aplikační listy základů

Aplikujte pouze na čisté a suché povrchy s teplotou minimálně o 3°C vyšší než rosný bod.
Během aplikace a sušení zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu.

MÍCHACÍ POMĚRY

Barvu před ředěním důkladně promíchejte a zkontrolujte odstín.

	Příprava	Konvenční aplikace
	Hmotnostně: 7-320 Barva 1-215/1-205 Ředidlo	1000 600-800
	Objemově: 7-320 Barva 1-215/1-205 Ředidlo	1 0,7 – 1 (70 - 100%)
	Viskozita (při 20°C): Zpracovatelnost (při 20°C):	18-22 sekund DIN4 Neomezená

APLIKACE

	Aplikace	Konvenční aplikace
	Nastavení stříkací pistole: Tlak vzduchu:	Tryska: Vrchní plnění: 1.3-1.4 mm Spodní plnění: 1.6-1.8 mm Přetlaková nádoba: 0.85-1.2 mm HVLP: 2 Bar RP: 2-3 Bar
	Počet vrstev: Odvětrání mezi vrstvami:	2-3 10-15 min.
	Schnutí: Suchá vrstva:	Volně na vzduchu 35-45 mikrometrů

ČASY ZASYCHÁNÍ



Při 20°C

Proti prachu:	10-15 min.
Na dotyk:	30-40 min.
Pro maskování:	6-12 hodin
Pro manipulaci:	40-50 min.
Zcela suchý:	16-24 hodin
Přelakovatelnost:	Minimálně 6 hodin Maximálně do 24 hodin bez broušení
Poznámka:	Nižší teplota, nebo tloušťka nátěrového filmu vyšší než 45 mikrometrů prodlužuje dobu schnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Směs připravená k použití včetně ředidla (RFU):	
VOC:	698-724 g/L (dle odstínu a ředění)
Sušina (hmotnostně):	22-27 %
Sušina (objemově):	14-18 %
Rozpouštědla (hmotnostně):	73-78 %
Hustota (RFU):	0.92-0.97 Kg/l
Teoretická vydatnost:	3.5-4.4 m²/l 40 mikrometrech DFT
Lesk:	Matný

PRODUKTY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení	
1.773.2000/E4K	7-320	1K celulózový vrchní lak matný	4	Kg
1.773.2000/E16K	7-320	1K celulózový vrchní lak matný	16	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitroředidlo	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitroředidlo	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Bezaronátové ředidlo	25	Lt

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771