

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
10/2020

SELEMIX® ODPĚŇOVAČ 6-570

POPIS PRODUKTU

Selemix 6-570 je odpěňovač, který lze přidat do 2K PUR nebo akrylových vrchních laků k eliminaci pění při aplikaci. Pění je v hlavně důsledkem vysokotlaké aplikace (airless nebo airmix), která může způsobit nespočet drobných dírek a ztrátu lesku vrchního laku.

PRODUKT

6-570 *Selemix* odpěňovač

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Viz příslušné technicko-aplikační listy vrchní laků.

MÍCHACÍ POMĚRY

	Příprava	Konvenční aplikace
	Hmotnostně: 7-1XX / 7-5XX Barva 6-570 odpěňovač	1000 2

APLIKACE

Viz příslušné technicko-aplikační listy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje pro aditivum:	
VOC:	802 g/l
Obsah sušiny:	1%
Obsah ředidla:	99%
Hustota:	0.81 Kg/l

KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení	
1.965.7000/E1	6-570	Odpěňovač	1	Ltr

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Pobočka ve Varšavě)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polsko
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13