SELEMIX®
YOUR PARTNER IN PERFORMANCE

574

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
02/ 2020

SELEMIX®
STRUKTURÁLNÍ ADITIVUM
6-560 JEMNÉ
6-561 HRUBÉ

POPIS PRODUKTU

6-560 a 6-561 jsou přísady do barev ve formě bílého prášku s jemnou nebo hrubou zrnitou strukturou. Vytváří rovnoměrný jemně strukturovaný povrch a poskytují výbornou odolnost proti oděru. Strukturální práškové přísady jsou kompatibilní se všemi 1K a 2K vrchními laky *Selemix* a nemají vliv na odstín nebo schnutí. Volba typu velikosti zrna (jemné nebo hrubé) a procentní dávkování 3 až 5 % do vrchního laku závisí na požadovaném stupni struktury povrchu.

PRODUKTY

6-560	*Selemix* jemná strukturální prášková přísada
6-651	*Selemix* hrubá strukturální prášková přísada

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Viz technicko-aplikační listy příslušných vrchních laků.

MÍCHACÍ POMĚRY

Prášková aditiva 6-560 a 6-561 se dodávají v plastových lahvích o hmotnosti 200g. Láhev má odměrný uzávěr o objemu 15 g. Barvu před tužením důkladně promíchejte a zkontrolujte odstín.

Příprava	Konvenční aplikace, Airless, Airmix
Hmotnostně: *Selemix* vrchní lak 6-560 / 6-561 Aditivum	 1000 30-50
Objemově: Nátěrová směs 6-560 / 6-561 Aditivum	 1litr 2-3 víčka

APLIKACE

Pro výběr vhodného tužidla a ředidla nahlédněte do příslušného technického listu vrchního laku

Příprava	Konvenční aplikace	Airless / Airmix
Nastavení stříkací pistole:	Doporučujeme použít největší průměr trysky uvedený v technicko-aplikačním listu příslušného vrchního laku	Doporučujeme vždy kontaktovat dodavatele aplikačního zařízení, protože práškové částice mohou zavinit rychlé opotřebení mechanických částí a membrán..

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje pro aditiva:	
Velikost zrna: Jemná textura 6-560: Hrubá textura 6-561:	 Průměrně 24-36 mikrometrů (Maximálně 90 mikrometrů) Průměrně 60-90 mikrometrů (Maximálně 125 mikrometrů)
VOC: Sušina (objemově): Obsah ředidel: Hustota:	0 g/l 100% 0% 0.949 Kg/l

KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Jemná strukturální prášková přísada	0.2	Kg
1.965.6100/E0.2K	6-561	Hrubá strukturální prášková přísada	0.2	Kg

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky**).** Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymiňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:
PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Pobočka ve Varšavě)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polsko
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

The *PPG Logo* and *SELEMIX* are registered trademarks and the *Hexagon Logo* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.