

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
02/2020

SELEMIX® ADITIVUM PRO Kladívkový EFEKT 6-540

POPIS PRODUKTU

Selemix 6-540 je silikonové aditivum určené pro použití s nitrocelulózovými (7-3XX), polyuretanovými (7-5XX) a syntetickými rychleschnoucími laky (7-6XX). Laky s přídavkem 6-540 nejsou vhodné pro expozici povětrnostním podmínkám.

Vrchní laky s přídavkem aditiva 6-540 by neměly být aplikovány v blízkosti objektů lakovaných standardními nátěrovými hmotami. Důvodem je možný výskyt kráterků v nátěrovém filmu. Je vhodné vyhradit si aplikační místo a nástroje určené pouze pro tento produkt.

PRODUKTY

6-540 *Selemix* aditiv pro kladívkový efekt

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Viz technicko-aplikační listy příslušných vrchních laků.

MÍCHACÍ POMĚRY

Připravte nátěrovou směs dle technicko-aplikačních listů příslušných vrchních laků.



Příprava	Konvenční aplikace			
	7-310 1K celulózo- vý lak lesklý	7-330 1K celulózo- vý lak vysoce lesklý	7-510 2K PUR lak	7-610 1K syntetický lak
Hmotnostně:				
Nátěrová směs	1000	1000	1000	1000
Aditivum 6-540	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35
Tužidlo	-	-	500 (9-510)	-
Ředidlo (viz TAL barvy)	750-850	300-400	750-850	80-120

APLIKACE

Viz technicko-aplikační listy příslušných vrchních laků. Je doporučeno aplikovat první vrstvu vrchního laku bez aditiva 6-540 a druhou vrstvu s přídavkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Údaje pro aditivum:

VOC:	865 g/l
Obsah sušiny:	1.2%
Obsah ředidla:	98.8%
Hustota (RFU):	0.875 Kg/l

KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix Kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení
1.965.4000/E0.35K	6-540	Aditiv pro kladívkový efekt	0.35 Kg

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznámte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíní právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
(Pobočka ve Varšavě)
Ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polsko
Tel.: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13