SELEMIX®
YOUR PARTNER IN PERFORMANCE

555

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání: 02/2020

SELEMIX®
1K CHLOROALKYDOVÝ VRCHNÍ LAK
7-910

POPIS PRODUKTU

Selemix 7-910 je 1K chloroalkydový vrchní lak dostupný v pastelových odstínech a jednovrstvých metalických odstínech s dobrým leskem.

V kombinaci s 1K základy *Selemix* poskytuje odolný nátěrový systém s dobrou chemickou odolností. Je vhodný pro povrchovou úpravu zemědělské techniky, stavebních strojů a zařízení a mnoho dalších průmyslových aplikací, kde je vyžadována chemická odolnost. Aplikace je možná pomocí konvenční pistole.

PRODUKTY

7-910	*Selemix* 1K chloroalkydový vrchní lak
NPxx	Rozpouštědlové pigmenty *Selemix*

Ředidla:

1-610	Syntetické ředidlo
1-215	Nitroředidlo

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

	Lakované povrchy, polyuretanové nebo polyesterové plniče	Strojní broušení s papírem P320-400 a odmaštění
	1K základy *Selemix*: 7-810, 7-820, 2.708.080X	Čas přelakování viz technicko-aplikační listy základů
Aplikujte pouze na čisté a suché povrchy s teplotou minimálně o 3°C vyšší než rosný bod. Během aplikace a sušení zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu.		

MÍCHACÍ POMĚRY

Barvu před ředěním důkladně promíchejte a zkontrolujte odstín.

Příprava	Konvenční aplikace
Hmotnostně: 7-910 Barva 1-610/1-215 Ředidlo	1000 400-500
Objemově: 7-910 Barva 1-610/1-215 Ředidlo	5 2 – 2.5 (40-50%)
Viskozita (při 20°C): Doba zpracovatelnosti (při 20°C):	20-25 sekund DIN4 Neomezená

APLIKACE

Aplikace	Konvenční aplikace
Nastavení stříkací pistole: Tlak vzduchu:	Tryska: Vrchní plnění: 1.3-1.4 mm Spodní plnění: 1.6-1.8 mm Přetlaková nádobka: 1.0-1.2 mm HVLP: 2 Bar RP: 2-3 Bar
Počet vrstev: Odvětrání mezi vrstvami:	2-3 10-15 min.
Schnutí: Mokrá vrstva: Suchá vrstva:	Volně na vzduchu 120 mikrometrů 40-55 mikrometrů

ČASY ZASYCHÁNÍ

Při 20°C

Proti prachu:	10-15 min.
Na dotyk:	1-2 hodiny
Pro maskování:	16 hodin
Pro manipulaci:	3-4 hodin
Zcela suchý:	36-48 hodin
Přelakovatelnost:	Minimálně po 2 hodinách Maximálně 7 dní bez broušení (po 7 dnech přebrousit P320-P360)
Poznámka:	Nižší teplota, nebo tloušťka nátěrového filmu vyšší než 50 mikrometrů prodlužuje dobu schnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Směs připravená k použití včetně ředidla (RFU):	
VOC:	504-611 g/l (dle odstínu a ředění)
Sušina (hmotnostně):	37-60 %
Sušina (objemově):	30-43 %
Rozpouštědla (hmotnostně):	40-63 %
Hustota (RFU):	0.98-1.26 Kg/l
Teoretická vydatnost:	6.1-8.5 m^2/l při 50 mikrometrech DFT
Lesk:	Lesklý

KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení	
1.779.1000/E3.5K	7-910	1K Chloroalkydový vrchní lak	3.5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Syntetické ředidlo	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitroředidlo	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitroředidlo	5	Lt

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky**).** Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymiňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771

The *PPG Logo* and *SELEMIX* are registered trademarks and the *Hexagon Logo* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.