

# 8-861

## VANDFORTYNDBAR SYNTETISK 1K TOPLAK EKSTRA

### PRODUKTBESKRIVELSE

8-861 er en 1K blank emalje baseret på en alkydemulsion til inden- og udendørs brug. Den anbefales som blank finish til landbrugsmaskiner, bugseringsudstyr, andre maskiner og udstyr. Den kombinerer den vandfortyndbare teknologis sikre og brugervenlige påføring med de opløsningsmiddelfortyndbare syntetiske emaljers mekaniske og kemiske modstandsdygtighed. Den tørrer desuden hurtigt og er fleksibel og modstandsdygtig over for vand.

### VALG OG KLARGØRING AF UNDERLAG









8-850 1K primer  
Gammel lak

Vådt-i-vådt eller  
slib med P320-360





*Skal affedtes grundigt før lakering. Alle underlag skal være fri for forurening, såsom olie, fedt og rust.*

### VEJLEDNING

	AIRMIX	KONVENTIONEL
 <b>Blandingsforhold:</b>	Klar til brug	Klar til brug
 <b>Sprøjteviskositet:</b>	23-26 sek. DIN 4 ved 20° C	23-26 sek. DIN 4 ved 20° C
 <b>Opsætning af sprøjte-pistol:</b>	9-11	1,4-1,5 mm
 <b>Sprøjtetryk:</b>	120-140 bar	2-3 bar
 <b>Antal lag:</b>	1 let lag + 1 helt lag	2 normale lag
 <b>Afluftning mellem lagene:</b>	5 minutter ved 20° C	5 minutter ved 20° C

## VEJLEDNING

	<i>Tørretid ved 20° C:</i>	
	<i>Støvtør:</i>	10-15 minutter.
	<i>Berøringstør:</i>	4-5 timer
	<i>Håndtering:</i>	24 timer
	<i>Vejledende lagtykkelse:</i>	40-50 µm
	<i>Ooverlakerinstid ved 20° C:</i>	Min. 24 timer uden mattering

## TEKNISKE DATA

*Teoretisk dækkeevne:* 6,4-7,2 m<sup>2</sup>/l sprøjteklar til en lagtykkelse på 50 µm

*Opbevaring:* SKAL OPBEVARES FROSTFRIT OVER 4° C.  
Langvarig kontakt med høje temperaturer eller direkte varmekilder skal undgås

## SUNDHED OG SIKKERHED

**Disse produkter er kun beregnet til professionel lakering** og må ikke bruges til andre formål end angivet. Oplysningerne i dette datablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden, og det er brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til den respektive opgave. Oplysninger om sundhed og sikkerhed finder du i databladet vedrørende materialesikkerhed. Dette kan også ses på adressen:  
[http://www.selemix.com/selemix\\_MSDS](http://www.selemix.com/selemix_MSDS)

**Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:**

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge

**Tlf.: 43 43 65 66**  
**Fax: 43 43 81 88**

