

TEKNISK DATABLAD

Feb 2020

SELEMIX[®] BASECOAT 7-540

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 7-540 Basecoat er en 2-k Basefarve til finish i metallisk og solide farver. Det giver en høj kvalitet metallisk finish til industriel maling. Det er designet til at blive overlakeret med Selemix Klarlakker (4-0015 / 4-0090) for at give et holdbart system. Produktet er let at påføre og hurtigtørrende. Den er velegnet til industriel lakering og giver forbedret farveegenskaber og fremragende metallisk kontrol.

PRODUKTER

7-540 *Selemix* Basefarve
NPxx *Selemix* NP Tonere

Hærdere:

9-080 Acryl Hærder

Fortyndere:

1-440 Langsom Fortynder
1-470 Langsom Direct Fortynder

UNDERLAG OG FORBEREDELSE



Lakerede overflader
Polyurethane eller
Polyester Fillers

Maskin slib med P320-400 og rengør derefter






Selemix PU Primer 4-050X
eller Plastic Primer 7-502

Se Primer TDS angående omlakeringstid

Påfør kun på en ren og tør overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Sørg for tilstrækkelig ventilation under påføring og tørring.

BLANDING

Bland maling grundigt inden aktivering, og kontroller farven inden brug

	Egenskaber	Standard System	Store Overflader Og Flere Farver
	Ved Vægt: 7-540 Basefarve 9-080 Hærder 1-440 / 1-470 Fortyndere	1000 - Ikke Nødvendig 1000	1000 100 1000
	Ved Volume: 7-540 Basefarve 9-080 Hærder 1-440 / 1-470 Fortyndere	1 - Ikke nødvendig 1 (100%)	9 1 10 (110%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C):	16-18 sek DIN4 Ubegrænset	16-18 sek DIN4 4 Timer

PÅFØRING

	Egenskaber	Konventionel Brug
	Sprøjte opsætning: Lufttryk: Væske tryk:	Dyse: Overliggende kop: 1.3-1.4mm Sugefødning: 1.6-1.8mm Lavtryk/Membran: 0.85-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
	Antal lag: Flash-off mellem lagene:	2 Påfør et control lag ved metal eller effect farver 5-10 min
	Tørring: Omlakering: Tør Film Tykkelse:	Lufttør minimum 30 min / maximum 24 timer før omlakering Hvis nødvendigt, omlaker med en anden 7-540 farve inden 24 timer Omlaker med Selemix Klarlak som finish 15-25 mikron

TØRRETIDER



at 20°C

Støv tør:	5-10 min
Berørings tør:	20-30 min
Afdækning:	1-2 timer
Håndterbart:	30 min
Gennemtør:	1-2 timer
Overlakerings tid	Minimum: 30 min eller ved fuldstændig mat Maximum: 24 timer med sig selv eller klarlak
	Lav temperatur eller film tykkelse over 25µm Vil forlænge tørretiden.

TEKNISKE DATA

Based on ready-for-use mixed paint including thinner:	
Baseret på ready-for-use blandet lak inklusiv fortynder:	
VOC (g/L):	788-804g/L (afhængig af glans og fortynding)
Fast indhold (vægt):	17-20 %
Fast indhold (volume):	12-14 %
Flydende indhold (vægt):	80-83 %
Egenvægt (Ready for use)	0.95-1.01 Kg/L
Teoretisk dækkeevne:	5.9-6.8 m ² /L ved 20 mikron DFT
Glans:	Mat (uden klarlak)

PRODUKTKODE OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Packsize	
7-540/E2.1K	7-540	Basecoat	2.1	Kg
1.959.5080/E1	9-080	Acrylic Hardener	1	Lt
1.959.5080/E5	9-080	Acrylic Hardener	5	Lt
1.959.5080/E25	9-080	Acrylic Hardener	25	Lt
1-440/E5	1-440	Slow Thinner	5	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Slow Direct Thinner	5	Lt



HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

DETTE PRODUKT ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskaade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771