

## TEKNISK DATABLAD

Issue date:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> HAMMER EFFECT ADDITIVE 6-540

## PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-540 Hammer Effect Additive er et silikone additiv til at skabe en hammerlak-effekt i topcoaten. Det kan bruges i Selemix 7-61X hurtigtørrede syntetiske toplakker, 7-3XX cellulose topcoats og 7-510 polyurethan toplak. Det anbefales, at der påføres først et fuldt lag med toplak uden Hammer Effect Additive efterfulgt af et lag, der indeholder tilsætningsstoffet. Dette er meget vigtigt, hvis toplakken skal udsættes for ydre forhold. Malingen indeholdende 6-540 bør ikke sprøjtes i nærheden af andet arbejde, da det kan forårsage krater.

## PRODUKT

6-540      Selemix Hammer Effect Additive

## UNDERLAG OG FORBEREDELSE

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad

## MIXING

Tilsæt hærdere og fortyndere i henhold til Selemix Topcoat TDS



Features	Conventional Spray			
	7-310 Cellulose	7-330 Cellulose	7-510 Polyurethane	7-610 Fast Dry
Efter vægt: Selemix Topcoat	1000	1000	1000	1000
6-540 Hammer Additive	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35
Hærdere	-	-	(9-510) 500	-
Fortynder (see Topcoat TDS)	750-850	300-400	750-850	80-120

## PÅFØRING

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad.

Påfør det første lag uden 6-540 Hammer effect additive, og andet lag med 6-540.

## TEKNISK DATA

Data for Additivet som leveret:	
Egenvægt:	0.875
Solid indhold:	1.2%
Opløsningsmiddel indhold:	98.8%
VOC (g/L)	865g/L

## PRODUKTKODE OG BESKRIVELSE

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize
1.965.4000/E0.35K	6-540	Selemix Hammer Effect Additive	0.35 K

## HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

## THIS PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

### FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771