

TEKNISK DATABLAD

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] PENSEL ADDITIVE 6-580

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-580 Pensel Additive kan føjes til Selemix 1K syntetiske primere og topcoats for at forbedre pensel påføring. Tilsætningsstoffet forlænger åbningstiden og giver bedre flow for at hjælpe med at fjerne penselmærker. Det kan bruges i Selemix 7-610, 7-611 og 7-630 Topcoats og 7-810 og 7-820 Primers.

PRODUKTER

6-580 Selemix Brushing Additive

SUBSTRATES AND PREPARATION

Se det relevante Selemix Topcoat tekniske datablad

BLANDING



Features	Conventional Spray		
	7-610 / 7-611 Fast Dry Topcoat	7-630 1K Urethane Topcoat	7-810 / 7-820 Fast Dry Primer
Efter vægt: Selemix Topcoat	1000	1000	1000
6-580 Pensel Additive	15-20	15-20	15-20

PÅFØRING

Rene pensler af god kvalitet anbefales.

TECHNICAL DATA

Data for Additive:	
Egenvægt:	0.92
Solid indhold:	35.6%
Opløsningsmiddel indhold:	64.4%
VOC (g/L)	594g/L

PRODUKT KODE OG BESKRIVELSE

Selemix Code	Short Code	Product Description	Packsize
1.965.8000/E1	6-580	Selemix Brushing Additive	1 Ltr

HEALTH AND SAFETY

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

THIS PRODUCT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771