

## TEKNISK DATABLAD

Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 1K CELLULOSE MAT SORT TOPCOAT 2.773.9240

## PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 2.773.9240 1K Cellulose Mat Sort Topcoat, er en 1-K nitrocellulose / syntetisk topcoat med en mat sort finish. Når det bruges i kombination med dets reaktive fortynder, kan det påføres direkte på metaloverflader. Det har meget hurtig tørring og tørrer til en mat finish med god dækkeevne. Den er velegnet til lakering og renovering af inventar, maskiner og udstyr og mange andre industrielle lakeringsanvendelser, hvor det er nødvendigt med hurtigtørrende mat sort finish.

## PRODUKTER

2.773.9240      *Selemix* Cellulose Mat Sort Topcoat

### Fortynder:

2.959.2079      Reactiv Fortynder  
1-215            Nitro Fortynder  
1-205            Aroma-Fri Fortynder

## UNDERLAG OG FORBEREDELSE



Stål uden ruhed  
(Brug en primer for  
udendørs miljø)

Maskin slib med P120-180 og rengør derefter









Selemix 1K primere :  
7-810, 7-820, 2.708.080X

Se Primer TDS angående omlakeringstid

Påfør kun på en ren og tør overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Sørg for tilstrækkelig ventilation under påføring og tørring.

## BLANDING


Bland maling grundigt inden aktivering, og kontroller farven inden brug

	<b>Egenskaber/Påføring Direkte på Metal</b>	<b>Konventionel</b>
	<b>Ved Vægt:</b> 2.773.9240 Topcoat 2.959.2079 Reactiv Fortynder	1000 900
	<b>Ved Volume:</b> 2.773.0690 Topcoat 2.959.2079 Reactiv Fortynder	1 1 (100%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C):	15-20 sek DIN4 24 timer
	<b>Egenskaber/Påføring 1K Topcoat</b>	<b>Konventionel</b>
	<b>Ved Vægt:</b> 2.773.9240 Topcoat 1-215 / 1-205 Fortynder	1000 700-850
	<b>Ved Volume:</b> 2.773.9240 Topcoat 1-215 / 1-205 Fortynder	1 0.8-1 (100%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C):	15-19 sek DIN4 Ubegrænset

## PÅFØRING

	Egenskaber	Konventionel
	Sprøjte opsætning:	dYSE: Overliggende kop: 1.3-1.4mm Sugefødnings: 1.6-1.8mm Lavtryk/Membran: 0.85-1.2mm
	Luft tryk:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Væske tryk:	N/A
	Antal Lag:	2-3
	Flash-off mellem lagene:	5-10min
	Tørring: Tør Film Tykkelse:	Luft tørring 35-45 mikron

## TØRRETIDER

	Støv tør:	5-10 min
	Berørings tør:	15-20 min
	Afdækning:	4-8 timer
	Håndterbart:	20-40 min
	Gennemtør:	16-24 timer
ved 20°C	Overlakerings tid	Minimum: 2 timer Maximum: 24 timer med sig selv uden slibning  Lav temperatur eller film tykkelse over 45µm Vil forlænge tørretiden.

## TEKNISKE DATA

Baseret på ready-for-use blandet lak inklusiv fortynder:	
VOC (g/L):	753 g/L (afhængig af farve og fortynding)
Fast indhold (vægt):	19-20 %
Fast indhold (volume):	12-13 %
Flydende indhold (vægt):	80-81 %
Egenvægt (Ready for use)	0.935 Kg/L
Teoretisk dækkeevne:	3.0-3.3 m <sup>2</sup> /L ved 40 mikron DFT
Glans:	Mat

## PRODUKTKODE OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Packsize	
2.773.9240/E1	-	Cellulose Matt Black	1	Lt
2.773.9240/E5	-	Cellulose Matt Black	5	Lt
2.959.2079/E5	-	Reactive Reducer	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic Free Thinner	25	Lt

## Helse og sikkerhed

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

## DETTE PRODUKT ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

### FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771