

TEKNISK DATABLAD

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] 1K WB POLYURETHANE GRÅ PRIMER 5-8851 2.708.8851

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 2.708.8851 1K WB primer er en en komponent vandfortyndbar lysegrå primer, baseret på polyurethan modifieret alkyd harpiks, egnet til applikationer til en bred vifte af forskellige underlag, herunder stål, galvaniseret stål og aluminium. Den er miljø tilpasset produkt, har god tæthed, tørre hurtigt og giver en god korrosionsbeskyttelse og holdbarhed. Den er velegnet til industrielt eller landbrugsudstyr og maskiner. Det kan overlakeres med 1K og 2K Selemix Vandfortyndbar Toplak, såsom 7-610, 7-512 eller 7-510, eller med alle Selemix Vandbårne Toplakker.

PRODUKTER

5-8851 *Selemix* 1K WB Polyurethane Primer

FORTYNDER:

Wand Postevand

UNDERLAG OG FORBEREDELSE



Stål

Maskinslib med P80-P180 og rengør

Galvaniseret stål

Scotchbrite[®] Og rengør



Aluminium

Maskinslib med P240-P320 og rengør




Lakerede overflader

Maskinslib med P240-P320 og rengør




Anvend kun på en ren og tør overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondens. Sørg for tilstrækkelig ventilation under påføring og tørring.

MIXING

Thoroughly mix paint before activating and check colour before use.

	Funktioner	Konventionel	Air-Assisted Airless
	Efter Vægt: 5-8851 Primer Water	1000 0 - 100	1000 0 - 50
	Ved Volume: 5-8851 Primer Wand	10 0 - 1 (0 - 10%)	10 0 - 0.5 (0 - 5%)
	Viskositet (Ved 20°C): Pot Life (Ved 20°C):	40-50 sek DIN4 Ubegrænset	60 - 80 sek DIN4 Ubegrænset

PÅFØRING

	FUNKTIONER	KONVENTIONEL	Air-Assisted Airless
	Sprøjte setop:	Dyse: Overliggende kop: 1.6 - 1.8 mm Underliggende kop: 1.6 - 2,0mm Pressure feed: 1.2 - 1.8 mm	Nozzle: 09 - 13 thou 0.23 - 0.33 mm
	Luft tryk:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	3 - 4 Bar
	Væske Tryk:	N/A	90 - 100 Bar
	Antal sprøje gange:	2 medium	1 Let + 1 Fuld
	Flash-off mellem lagene:	Indtil mat	5 minutes
	Tørring:	Luft tør 1 - 3 timer afhængig af Temp og lagtykkelse	Luft tør 1 - 3 timer afhængig af Temp og lagtykkelse
	Våd Film Tykkelse:	125-150 micron (2 Lag)	125-150 microns (2 Lag)
	Tør Film Tykkelse:	50-60 micron (2 lag)	50-60 microns (2 Lag)

TØRRETIDER



at 20°C

Støv tør	10 - 15 mins
Berørings tør	40 mins
Håndterbar	1 hour
Gennemtør	24 hours
Ovn Tørring:	Ikke anbefalet
Overlakerings tid:	Minimum: 1-3 timer (according to film thickness) Maximum: 72 Timer Med 1K eller 2K Selemix 7-610, 7-512 eller 7-510 topcoats eller med alle Selemix vand FB Toplakker
Note:	Lavere temperatur eller filmtykkelse højere end 50 mikron kan forlænge tørretiderne. De angivne tørretider er omtrentlige tider og vil variere afhængigt af tørringsbetingelser og filmtykkelse. Dårlig ventilation, temperatur under 20 ° C, fugtighed over 85% RF og overdreven filmtykkelse forlænger tørtiderne.

TECHNICAL DATA

Baseret på klar-til-brug blandet maling inklusive vand:	
VOC (g/L):	3 g/L
Fast indhold (vægt):	45-50 %
Fast indhold (volume):	34-38 %
Teoretisk dækkeevne:	6.8-7.6 m ² pr L at 50 micron DFT
Egenvægt (Klar-til-brug)	1.21-1.24 Kg/L
Glans:	Mat Finish
Opbevaring	OPBEVARES FRI FOR FROST OVER 4°C. Langvarig udsættelse for høje temperaturer eller direkte varmekilder bør undgås

PRODUKTKODER OG BESKRIVELSE

Selemix kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Embelage
2.708.8851/E20K	5-8851	1K WB Polyurethane Primer	20 Kg

HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter

DETTE PRODUKT ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

Selemix Customer Service and Sales Group
Needham Road
Stowmarket, Suffolk
IP14 2AD, England
Tel: 01449 771771