

# SELEMIX® MATTERINGS DATA - VANDBÅREN

Oktober 2020

Følgende vandbårne Selemix-produkter kan kombineres til halvmat og halvblank finish

:

8-110 + 8-111	2K Single Stage Topcoats (Glans og mat)
8-110 + 8-111	2K Vandbåren Acrylic Topcoats (Glans og mat)
8-552 + 8-553	2K PU Topcoats (Glans og mat)
8-863 + 8-864	1K Synthetisk Vandbåren Fortyndet Topcoats (Glans og mat)

## BINDER MAT RATIO – 8-110 + 8-111 2K Single Stage Topcoats

Produkt	Mat	Semi-Mat	Satin	Semi-Glans	Glans
Matt Single Stage Binder 8-111	60	50	45	36	-
Gloss Single Stage Binder 8-110	-	10	15	24	60
Selemix WBXX Tone Base	40	40	40	40	40
<b>Glans Niveau (60°)</b>	<b>10-20%</b>	<b>30-40%</b>	<b>40-50%</b>	<b>60-70%</b>	<b>&gt;90%</b>
Henvisning til TDS nr:	614	614	614	614	614

702

## BINDER MAT RATIO – 8-110 + 8-111 2K WB Acryl Topcoats

Produkt	Mat	Semi-Mat	Semi-Glans	Glans
Matt Single Stage Binder 8-111	50	40	30	-
Gloss Single Stage Binder 8-110	-	10	20	50
Selemix WBXX Tone Base	50	50	50	50
<b>Glans Niveau (60°)</b>	<b>15-20%</b>	<b>35-45%</b>	<b>65-75%</b>	<b>&gt;90%</b>
Henvisning til TDS nr:	619	619	619	619

## BINDER MAT RATIO – 8-552 + 8-553 2K Polyurethan Topcoats



Produkt	Mat	Semi-Mat	Semi-Glans	Glans
Mat PU Binder 8-553	60	36	30	-
Glans PU Binder 8-552	-	24	30	60
Selemix WBXX Tone Base	40	40	40	40
<b>Glans Niveau (60°)</b>	<b>10-20%</b>	<b>40-50%</b>	<b>50-60%</b>	<b>&gt;80%</b>
Henvisning til TDS nr:	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>608</b>

### BINDER MAT RATIO – 8-863 + 8-864 Vandbåren fortyndet Topcoats

Produkt	Mat	Semi-Mat	Semi-Glans	Glans
Mat Fast Dry Binder 8-864	75	40	25	-
Glans Fast Dry Binder 8-863	-	35	50	75
Selemix WBXX Tone Base	25	25	25	25
<b>Glans Niveau (60°)</b>	<b>10-20%</b>	<b>20-30%</b>	<b>50-60%</b>	<b>&gt;80%</b>
Henvisning til TDS nr:	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>612</b>

**Note:**

Alle glans- / mat niveauer måles ved 60 grader og er ved tør lagtykkelse på 40-50 mikron til topcoats og 60-70 mikron til 8-110 / 8-111 2K single-stage topcoat

Glansniveauer er omtrentlige og kan variere afhængigt af farve, påføring og tørrebetingsforhold.

### DETTE PRODUKT ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskaade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

**FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:**

Selemix Customer Service and Sales Group  
 Needham Road  
 Stowmarket, Suffolk  
 IP14 2AD, England  
 Tel: 01449 771771