

# SELEMIX<sup>®</sup> 2K EPOXY VINYL PRIMER 7-414

## PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 7-414 primer er en tonbar Epoxy Vinyl Primer. Det giver en hurtig tørring og kan bruges i et vådt i vådt system. Den kan bruges over en række forskellige overflader og kan overlakeres uden slibning selv efter en længere periode.

## PRODUKTER

7-414                    *Selemix* 2K Epoxy Vinyl Primer  
NPxx                    *Selemix* NP Tonefarver

### Herdere:

9-010                    Epoxy Hærder  
9-011                    Hurtig Epoxy Hærder

### Tynnere:

1-400                    Langsom Epoxy Fortynder  
1-410                    Epoksy Tynner

## UDERLAG OG KLARGØRING



Stål (Sandblæst)

Sandblæst i henhold til ISO 8527-1 SA 2.5 med en blæseprofil på maximum 40 µm Rz. ved første lag med 7-413 Epoxy Primer er anbefalet før sprøjtning af næste lag med 7-414.



Stål/Støpejern

Maskin slib med P80-120 rondel og rengør grundigt før lakering

Lette legeringer

Maskin slib med P280-320 rondel og rengør grundigt før lakering

Fosfatert stål

Slib med SCOTCHBRITE<sup>®</sup> og rengør grundigt før lakering

Lakkerte overflater




Maskin slib med P240-320 rondel og rengør grundigt før lakering

Må ikke bruges over washprimere eller syntetiske primere.

Påføres kun på et rent og tørt underlag og med en temperatur over dugpunktet, dette for at undgå kondensering.

## BLANDING

Omrøres godt før aktivering og tjek farven før brug.

	Produkt	Konventionel
	<b>Etter vækt:</b> 7-414 Primer (tonet) 9-010 / 9-011 Hærder 1-410 / 1-400 Fortynder	1000 100 400 - 500
	<b>Etter volume:</b> 7-414 Primer (tonet) 9-010 / 9-011 Hærder  1-410 / 1-400 Fortynder	9 1  4 – 5 (45-55%)
	Viskositet (ved 20°C):  Pot Life (ved 20°C):	20-25 sek DIN4  8 - 10 timer

## PÅFØRING

	Udstyr	Konventionel
	Sprøjte opsætning:  Sprøjtetryk:	Dyse: Overkop: 1.6-1.8mm Sugefødning: 1.8-2.0mm Lavtryk/Membran:1.2-1.4mm  HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar
	Antal lag: Flash-off mellem lagene:	2 10-15 min
	Tørring:  Aflufting før tørring: Våd filmtykkelse: Tør filmtykkelse:	Luft tørring 2 timer, eller ved 60°C i 30-45 min  10-15 min 150-200 micron 40-50 micron

## TØRRETIDER



ved 20°C

Støvtørr  
Håndteringstørr  
Gjennomherdet

15-20 min  
2 – 3 Timer  
24 timer

Ovnstørring:

30-45 min @60°C (I henhold til lagtykkelse)

Overlakkerings-  
tid:

Minimum: 2 timer  
Maksimum: 2 måneder uden slibing på en ren overflade  
med en 2K *Selemix* Toplak

Bemærk:

Lavere temperaturer eller lagtykkelse højere end 50µm  
vil øge tørre tiderne.

## TEKNISKE DATA

Baseret på ready-for-use blandet lak  
inklusive fortynder:

VOC (g/L):

636-659 g/L (afhængig af farve og tynning)

Fast indhold (vægt):

37-40 %

Fast indhold (volumen):

23-25 %

Flydende indhold (vægt):

60-63 %

Egenvægt (Ready for use)

1.03-1.07 Kg/L

Teoretisk dækkeevne:

4.5-5 m<sup>2</sup> per liter ved 50 microns DFT

Glans

Mat Finish

## PRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Code	Produkt beskrivelse	Størrelse	
1.774.1400/E4.25K	7-414	Epoxy Vinyl Primer	4.25	Kg
1.959.4010/E1	9-010	Epoxy Hærder	1	Lt
1.959.4010/E5	9-010	Epoxy Hærder	5	Lt
1.959.4011/E1	9-011	Hurtig Epoxy Hærder	1	Lt
1.959.4011/E5	9-011	Hurtig Epoxy Hærder	5	Lt
1.911.4400/E5	1-400	Langsom Epoxy Fortynder	5	Lt
1.911.4410/E1	1-410	Epoxy Fortynder	1	Lt
1.911.4410/E5	1-410	Epoxy Fortynder	5	Lt

514

## HELSE OG SIKKERHED

Læs om råd vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i de pågældende sikkerhedsdatablade og på produktets etiketter.

## DETTE PRODUKT ER KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

Oplysningerne i dette ark er kun vejledende. Enhver person, der bruger produktet uden først at foretage yderligere undersøgelser af produktets stabilitet til det tilsigtede formål, gør det på egen risiko, og vi kan ikke påtage os noget ansvar for ydelsen af produktet eller for tab eller skade (bortset fra død eller personskade som følge af vores uagtsomhed) som følge af sådan brug. Oplysningerne i dette ark kan ændres fra tid til anden i lyset af vores erfaring og vores politik for kontinuerlig produktudvikling. De angivne tørretider er gennemsnitstider ved 20 ° C. Filmtykkelse, fugtighed og butikstemperatur kan alle påvirke tørringstiderne.

### FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT VENLIGST:

Selemix Customer Service and Sales Group  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk  
IP14 2AD, England  
Tel: 01449 771771

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.  
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.