

7-538, 7-539 PUR Direct - Decklack 80GL

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitungshinweise

VOC Konform mit HS Härter 9 - 075


Airless und Airmix

	Mischungsverhältnis	Decklack	6 Teile
	Volumen	Härter 9-075	1 Teil
		Verdüner 1-480	0,7 Teile
	Spritzviskosität		25 - 35 Sek
	Verarbeitungszeit		3 Stunden
	Spritzdüse und Spritzdruck	<u>Airless</u>	
		Spritzdüse	0,11 - 0,17 inches*
	Materialdruck	100 - 140 bar	
	<u>Airmix</u>		
	Spritzdüse	0,11 - 0,17 inches*	
	Materialdruck	60 - 70 bar	
	Luftkappe	1 - 2 bar	
	Anzahl der Spritzgänge		1 - 2
	Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen		15 - 20 Minuten
	Trockenschichtdicke		80 - 100 µm
		Eine höhere Schichtdicke kann durch zusätzliche Spritzgänge erzielt werden. Dies verlängert die Trockenzeit	
	Lufttrocknung bei 20°C		
	Staubfrei		10 - 15 Minuten
	Griffest		60 Minuten
	Durchgetrocknet		Übernacht / mind. 16 Stunden
	Ablüßzeit vor Ofentrockn.		15 Minuten
	Ofentrocknung 60°C		45 Minuten
	Objekttemperatur		

Technische Daten

Airless und Airmix

VOC	< 420 g / L spritzfertig
Festkörper	60 % nach Gewicht
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 5,6 m ² / L spritzfertig bei Trockenschichtdicke 80 µm



7-538, 7-539 PUR Direct - Decklack 80GL

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitungshinweis: Andere Applikationsmethode

Selemix Direct kann auch mit der Farbrolle aufgetragen werden.

Farbrollentyp: Kurzhaar Mohair



Mischungsverhältnis

Volumen

Decklack

6 Teile

Härter 9 - 075

1 Teil

Verdünnung 1 - 480

0,8 - 0,9 Teile

Achtung: Produktmischung für Applikation mit der Farbrolle ist **nicht** VOC Konform



Farbton vergleichen

Check colour

Vérifier couleur

Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Deutschland Sales & Services GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax.: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siesenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinit AG, Sandbuelstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22