


7-538, 7-539

PUR Direct - Decklack 80GL

TECHNISCHES MERKBLATT

Verarbeitungshinweise Standard mit Härter 9 - 070 oder 9-080

			Airless und Airmix	Konventionell
	Mischungsverhältnis Volumen	Decklack	4 Teile	4 Teile
		Härter 9-070	1 Teil	1 Teil
		Härter 9-080**	max 5% *	1 Teil
		Verdüner 1-480		
		*Abhängig vom Gerätetyp und verwendetem Binder		
		** Wird bei Übernachtslufttrocknung empfohlen		
	Spritzviskosität		18 - 25 Sek. DIN 6 / 20°C	20 - 25 Sek. DIN 4 / 20°C
	Verarbeitungszeit		2 - 3 Stunden*	3 Stunden*
	*Die Trocknung kann beschleunigt werden durch die Zugabe von 2% Selemix-Direkt-Beschleuniger 6-550. Dies bedeutet, dass die obengenannte Verarbeitungszeit sich um die Hälfte reduziert. Die Benutzung des Additivs wird grundsätzlich empfohlen bei Temperaturen unter 20°C.			
	Spritzdüse und Spritzdruck	Spritzdüse Materialdruck	<u>Airless</u> 0,11 - 0,17 inches* 100 - 140 bar	1,8 mm 3,0 - 3,5 bar
			<u>Airmix</u> 0,11 - 0,17 inches* 60 - 70 bar	
		Spritzdüse Materialdruck Luftkappe	1 - 2 bar	
	Anzahl der Spritzgänge		1 - 2	2
	Ablüßzeit zwischen den Spritzgängen		15 - 20 Minuten	15 - 20 Minuten
	Trockenschichtdicke		100 - 200 µm Höhere Schichtdicke kann durch zusätzliche Spritzgänge erzielt werden Dies verlängert die Trockenzeiten	80 - 100 µm
	Ablüßzeit vor Ofentrockn.		15 Minuten	15 Minuten
	Lufttrocknung 20°C	Staubfrei	60 Minuten	60 Minuten
		Griffest	1,5 - 2 Stunden	2 Stunden
		Durchgetrocknet	16 Stunden	16 Stunden
	Ofentrocknung 60°C	Trocken nach	45 Minuten	45 Minuten
	Überlackierbar mit SELEX Decklack		nach 24 Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich	



7-538, 7-539

PUR Direct - Decklack 80GL

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

	<u>Airless und Airmix</u>	<u>Konventionell</u>
VOC	490 - 500 g / L spritzfertig	500 - 510 g / L spritzfertig
Festkörper	58 - 60 % nach Gewicht	56 - 58 % nach Gewicht
Theoretische Ergiebigkeit	5,6 m ² / L spritzfertig	5,2 m ² / L spritzfertig
bei Trockenschichtdicke 80 µm		

Verarbeitungshinweis: Andere Applikationsmethode

Selemix Direct kann auch mit der Farbrolle aufgetragen werden.

Farbrollentyp: Kurzhaar Mohair



Mischungsverhältnis

Volumen

Decklack
Härter 9 - 070 / 9 - 080
Verdünnung 1 - 480

4 Teile
1 Teil
0,5 - 0,7 Teile



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Deutschland Sales & Services GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22