

7-648

KH-Decklack, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-648 KH-Decklack ist ein schnelltrocknendes Produkt mit einem hervorragenden Glanzgrad. Er ist geeignet für Lackierung von Landmaschinen, Kränen und sonstigen Industrieobjekten.

Untergrund und Vorbehandlung



KH - Rostschutzgrund 7 - 810, KH - Rostschutzgrund 7 - 820, KH - Rostschutzgrund 7 - 080



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

KH-Decklack 7-648
Verdünner 1-420*

Gewicht

1000 g
450 - 550 g

Volumen

9
5 - 6

*Nitroverdünner 1-215 oder Aromatenfreie Verdünner 1-205 können auch eingesetzt werden.

KH-Verdünner 1-610 darf **nicht** eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

18-22 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm
3 - 4 bar



Spritzdüse
Spritzdruck

0,09 - 0,11 inches
120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 (ca. 40-50 µm)



Abluftzeit zwischen
den Spritzgängen

5 - 10 Minuten bei 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:




Staubfrei:
Griffest:
Durchgetrocknet:

10 - 15 Minuten
2 - 3 Stunden
16 - 24 Tage



Überlackierbar mit SELEX SYSTEM
KH-Decklack

von mindestens 24 Stunden bis maximal 4-5 Tage
bei 20°C ohne Zwischenschliff möglich



7-648

KH-Decklack, schnelltrocknend

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

4.5-5.5 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

D



PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorfer Strasse 80, 40721 Hilden,
Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238

A



PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,
Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640

CH



PPG Autorefinit AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,
Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22