



FICHA TÉCNICA

Act: Feb 2020

SELEMIX® ACABADO POLIURETANO TEXTURADO 2K 7-513

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Selemix 7-513 2K es un acabado de poliuretano texturado de 2K para colores sólidos.

Es un acabado brillante, que proporciona una película duradera texturizada con buena resistencia al color y a la bajada de brillo.

Es compatible con las imprimaciones epoxi de Selemix y de poliuretano, aportando un Sistema de pintura duradero y resistente.

Recomendado para el pintado de equipamiento y maquinaria industrial, también para superficies exteriores expuestas a la luz solar.

PRODUCTOS

7-513 Selemix Acabado poliuretano texturado 2K

NPxx Selemix NP Tintes

Catalizador:

9-300 Catalizador para poliuretano texturado

Diluyente:

1-420 Diluyente poliuretano

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE SUSTRATOS



Superficies pintadas con poliuretano o poliéster

Lijar con discos P320-400 y desengrasar



Imprimaciones Epoxi Selemix o de poliuretano

Ver tiempos de repintado en la TDS de la imprimación .

Aplique solo sobre una superficie limpia y seca. La temperatura de soporte debe estar 3 grados por encima de la temperatura de rocío evitar la condensación. En espacios reducidos, proporcione ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.







MEZCLA

Mezcle bien la pintura antes de activarla y verifique el color antes de usar Aplicar una capa ligera seguida de una texturada

	Características	Convencional Capa ligera	Convencional Capa texturada
□ : □ : □	Por peso: 7-513 Acabado 9-300 Catalizador 1-420 Diluyente	1000 200 300 - 400	1000 200 0 - 100
□ : □ : ■	Por volumen:	9	9
	7-513 Acabado	2	2
	9-300 Catalizador	3.4 – 4.6	0 – 1.2
	1-420 Diluyente	(40-50%)	(0-15%)
S	Viscosidad (a 20°C):	18-22 seg DIN4	Muy viscoso
	Vida útil (a 20°C):	1.5 horas	1 horas

APLICACIÓN

	Características	Convencional Capa ligera	Convencional Capa texturada
>1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Configuración de pistola:	Boquilla: Gravedad: 1.6-2.5mm Succión: No recomendado Presión boquilla: 1.4-1.8mm	Boquilla: Gravedad: 1.8-2.5mm Succión: No recomendado Presión boquilla: 1.4-1.8mm
	Presión aire: Presión pico fluido:	HVLP: 2 Bar Estándar: 2-3 Bar N/A	HVLP: 0.3 – 0.65 Bar Estándar: 0.3 – 0.65 Bar N/A
	Número de capas:	1 ligera y 1 texturada	1 ligera y 1 texturada
	Evaporación entre capas:	1-2 horas	1-2 horas
	Secado:	Secado al aire o hornear a 60°C durante 40 min	Secado al aire o hornear a 60°C durante 40 min
	Evaporación antes horneado:	10 min	10 min
	Espesor capa húmeda:	100-125 micras	100-125 micras
	Espesor capa seca:	40-50 micras	40-50 micras







TIEMPOS DE SECADO



a 20°C

Libre de polvo Secado tacto Totalmente seco Manejable Seco

Tiempo de repintado:

15-20 min 1-2 horas 16 horas 6-8 horas

16-24 horas o después de hornear Mínimo: Cuando esté seco y duro Máximo: 24 horas sin lijar

Temperatura más baja o espesor de la capa superior a 50 μm alargará los tiempos de secado

DATOS TÉCNICOS

Basado en listo al uso incluyendo diluyente:

VOC (g/L): Contenido Solido (peso): Contenido Solido (volumen): Contenido en disolventes (peso): Gravedad específica (listo al uso)

Rendimiento teórico:

Brillo:

351-531 g/L (dependiendo de color y dilución)

51-71 % 37-52 % 29-49 % 1.08-1.23 Kg/L

8.0-11 m²/L at 40 micras de espesor

Brillo





CÓDIGOS DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Códigos Selemix	Código Corto	Descripción de producto		Envase	
1.775.1300/E4K	7-513	Acabado poliuretano texturado	4	Kg	
1.775.1300/E14K	7-513	Acabado poliuretano texturado	14	Kg	
1.775.1300/E200K	7-513	Acabado poliuretano texturado* bajo pedido	14	Kg	
1.959.1300/E1	9-300	Catalizador poliuretano texturado	1	Lt	
1.911.4420/E1	1-420	Diluyente PU	1	Lt	
1.911.4420/E5	1-420	Diluyente PU	5	Lt	

SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener un asesoramiento integral sobre salud, seguridad y medio ambiente, consulte las Fichas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas de las latas de los productos.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO USO PROFESIONAL

Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales. Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine. Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish) Calle Rosselló 5 08191 Rubí-Barcelona

Tel: 93 565 0798

