

FICHA TÉCNICA

Act:
Feb 2020

ACABADO NEGRO MATE SELEMIX[®] 1K 2.773.9240

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El acabado 2.773.9240 1K de *Selemix*, es un acabado nitrocelulósico / sintético con un acabado negro mate.

Cuando se usa en combinación con su reductor reactivo, se puede aplicar directamente a superficies metálicas. Tiene un secado muy rápido y se seca hasta obtener un acabado mate con buena opacidad.

Es adecuado para pintar y renovar accesorios, maquinaria y equipo, y muchas otras aplicaciones de pintura industrial donde se requiere un acabado negro mate de secado rápido.

PRODUCTOS

2.773.9240 Acabado celulósico negro mate *Selemix*

Diluyentes:

2.959.2079 Reductor reactivo
1-215 Diluyente Nitro
1-205 Diluyente libre de olor

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS



Acero sin laminación
(use una imprimación en
ambientes externos)

Lijar con discos P120-180 y desengrasar









Imprimaciones Selemix
1K :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Ver tiempos de repintado en la TDS de la imprimación




Aplique solo sobre una superficie limpia y seca. La temperatura de soporte debe estar 3 grados por encima de la temperatura de rocío evitar la condensación. En espacios reducidos, proporcione ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.

MEZCLA

Mezcle bien la pintura antes de activarla y verifique el color antes de usar

	Características Aplicación Directo metal	Convencional
	Por Peso: 2.773.9240 Acabado 2.959.2079 Reductor reactivo	1000 900
	Por Volumen: 2.773.0690 Acabado 2.959.2079 Reductor reactivo	1 1 (100%)
	Viscosidad (a 20°C): Vida útil (a 20°C):	15-20 secs DIN4 24 hours
	Características Aplicación acabado 1K	Convencional
	Por Peso: 2.773.9240 Acabado 1-215 / 1-205 Diluyente	1000 700-850
	Por Volumen: 2.773.9240 Acabado 1-215 / 1-205 Diluyente	1 0.8-1 (100%)
	Viscosidad (a 20°C): Vida útil (a 20°C):	15-19 seg DIN4 Ieliminada

APLICACIÓN

	Características Aplicación acabado 1K	Convencional
	Configuración de pistola:	Boquilla: Gravedad: 1.3-1.4mm Succión: 1.6-1.8mm Presión boquilla: 0.85-1.2mm
	Presión aire:	HVLP: 2 Bar Estandar: 2-3 Bar
	Presión pico fluido:	N/A
	Número de capas:	2-3
	Evaporación entre capas:	5-10mins
	Evaporación: Espesor capa húmeda:	Secado al aire 35-45 micras

TIEMPOS DE SECADO



a 20°C

Libre de polvo:	5-10 mins
Secado tacto:	15-20 mins
Totalmente seco:	4-8 horas
Manejable:	20-40 mins
Seco :	16-24 horas
Tiempo de repintado:	Mínimo: 2 horas Máximo: 24 horas sin lijar
Temperatura más baja o espesor de la capa superior a 45 µm alargará los tiempos de secado	

INFORMACIÓN TÉCNICA

Basado en listo al uso incluyendo diluyente:	
VOC (g/L):	753 g/L (dependiendo de color y dilución)
Contenido Solido (peso):	19-20 %
Contenido Solido (volumen):	12-13 %
Contenido en disolventes (peso):	80-81 %
Gravedad específica (listo al uso)	0.935 Kg/L
Rendimiento teórico:	3.8-4.3 m ² /L at 30 micras de espesor
Brillo:	Mate

CÓDIGOS DE PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN

Códigos Selemix	Código Corto	Descripción de producto	Envase	
2.773.9240/E1	-	Acabado celulósico negro mate	1	Lt
2.773.9240/E5	-	Acabado celulósico negro mate	5	Lt
2.959.2079/E5	-	Reactivo reductor	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Disolvente nitro	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Disolvente nitro	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Diluyente sin aroma	25	Lt

SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener un asesoramiento integral sobre salud, seguridad y medio ambiente, consulte las Fichas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas de las latas de los productos.

ESTOS PRODUCTOS SON SOLO USO PROFESIONAL

Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales. Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine. Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
 Calle Rosselló 5
 08191 Rubí-Barcelona
 Tel: 93 565 0798