

FICHA TÉCNICA

Act:
Feb 2020

SELEMIX[®] ADITIVO EFECTO MARTELÉ 6-540

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El aditivo efecto martelé 6-540 es un aditivo de silicona para añadir a los acabados siguientes del Sistema *Selemix*: Acabados sintéticos de rápido secado 7-61X, acabados celulósicos 7-3xxde celulosa y acabado de poliuretano 7-510.

Se recomienda que se aplique una capa competa sin el efecto martelé al principio, seguido de una capa con el aditivo. No se recomienda utilizar los acabados con efecto martelé para uso exterior. La pintura con 6-540 no se debe aplicar cerca de otros trabajos para evitar cráteres.

PRODUCTOS

6-540 Aditivo efecto martelé de *Selemix*

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS SUBSTRATOS

Consulte las fichas técnicas correspondientes.

MEZCLA

Añada endurecedor y diluyente de acuerdo con la ficha técnica del acabado *Selemix*.



Características	Spray Convencional			
Por peso:	7-310 Celulósico	7-330 Celulósico	7-510 Poliuretano	7-610 Secado rápido
Acabado Selemix	1000	1000	1000	1000
6-540 Aditivo	25-35	25-35	25-35	25-35
Catalizador	-	-	(9-510) 500	-
Diluyente (ver TDS del acabado)	750-850	300-400	750-850	80-120

APLICACIÓN

Según ficha técnica del acabado utilizado.

Aplique la primera capa sin el aditivo efecto martelé 6-540 y la segunda con el aditivo 6-540.

DATOS TÉCNICOS

Datos del Aditivo:	
Gravedad específica:	0.875
Contenido en sólidos:	1.2%
Contenido disolvente:	98.8%
VOC (g/L)	865g/L

CÓDIGO DE PRODUCTOS Y DESCRIPCIÓN

Código Selemix	Code corto	Descripción de Producto	Envase	
1.965.4000/E0.35K	6-540	Aditivo efecto martelé <i>Selemix</i>	0.35	K

SEGURIDAD E HIGIENE

Consulte las Fichas de seguridad de los materiales y las etiquetas de los envases para obtener datos completos sobre seguridad y protección del medio ambiente

PRODUCTOS SOLO PARA USO PROFESIONAL

Estos productos están destinados exclusivamente al pintado profesional y no deben utilizarse para propósitos distintos a los especificados. La información que consta en esta ficha técnica se basa en los conocimientos científicos y técnicos actuales. Corresponde al usuario adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del producto para el uso al que lo destine. Consulte las fichas de seguridad de los materiales para obtener más información sobre seguridad e higiene.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

PPG Ibérica Sales & Services, S.L. (Refinish)
Calle Rosselló 5
08191 Rubí-Barcelona
Tel: 93 5650798